



## (12) FASCICULE DE BREVET

- (11) N° de publication : **MA 32766 B1** (51) Cl. internationale : **B01D 71/80**  
(43) Date de publication : **01.11.2011**

- 
- (21) N° Dépôt : **33807**  
(22) Date de Dépôt : **02.05.2011**  
(30) Données de Priorité : **07.10.2008 US 61/103,281**  
(86) Données relatives à l'entrée en phase nationale selon le PCT : **PCT/DK2009/000216 06.10.2009**  
(71) Demandeur(s) : **AQUAZ A/S, NORDBORGVEJ 81, E14 DK-6430 NORDBORG (DK)**  
(72) Inventeur(s) : **MONTEMAGNO, Carlo, D.**  
(74) Mandataire : **ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (TMP AGENTS)**

---

(54) Titre : **MEMBRANE BIOMIMETIQUE FORMEE A PARTIR D'UN CONJUGUE VESICULE-FIL**

- (57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de production de dispositifs faits à la main qui ont les propriétés et les fonctions de membranes biologiques et de protéines membranaires, et la structure de tels dispositifs. En bref, selon un aspect de l'invention, des protéines naturelles ou génétiquement modifiées sont incorporées à l'intérieur d'une vésicule polymère qui est conjuguée à un fil afin de former un conjugué vésicule-fil. La protéine modifiée est de préférence une protéine transmembranaire incorporée dans la paroi de la vésicule polymère. Le conjugué vésicule-fil est ensuite formé à l'intérieur d'une membrane ou d'un tissu fin ayant une grande variété de fonctionnalités inhérentes, y compris la capacité de transporter sélectivement et/ou de filtrer des composés entre des fluides. En choisissant des protéines avec des propriétés spécifiques, les membranes peuvent être fabriquées avec une fonctionnalité définie comprenant la capacité d'adressage à l'échelle moléculaire par le biais de forces électrostatiques, électromagnétiques et chimiques dirigées.

- أ -

غشاء محاكاة حيوية مكون من مترافق حويصلي خيطي

الملخص

يتعلق الاختراع الحالي بطريقة للحصول على أجهزة مصنعة لها خصائص ووظائف الأغشية وبرتينات الأغشية الحيوية، وبنى هذه الأجهزة. بإيجاز، في أحد جوانب الاختراع، يتم تضمين البروتينات الطبيعية أو المعالجة بالهندسة الوراثية في حويصلة بوليمرية مترافقة مع خيط لتكوين مترافق حويصلي خيطي. ويفضل أن يكون البروتين المعالج بالهندسة الوراثية عبارة عن بروتين عبر الأغشية مدمج في جدار الحويصلة البوليمرية. بعد ذلك يتم تشكيل المترافق الحويصلي الخيطي في صورة غشاء أو نسيج رقيق يتسم بعدد كبير من الوظائف الضمنية، بما في ذلك القدرة على نقل و/ أو ترشيح المركبات إنتقائياً بين الموائع. وبإنتقاء بروتينات ذات خصائص معينة، يمكن تصنيع أغشية ذات وظيفة محددة بما في ذلك إمكانية التعامل على المستوى الجزيئي من خلال قوى كهروستاتية وكهرومغناطيسية وكيميائية موجهة.

5

10

(غشاء محاكاة حيوية مكون من مترافق حويصلى خيطى)

الوصف الكامل

01 NOV 2011

المجال التقني:

32766

يتعلق الاختراع الحالى بطريقة للحصول على أجهزة مصنعة يكون لها خصائص ووظائف الأغشية وبروتينات الأغشية الحيوية ، ويتعلق بالبناء لمثل هذه الأجهزة .

5

الخلفية التقنية:

إن لبروتينات الأغشية الحيوية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف تتضمن العمل كمضخات ، وقنوات ، وصمامات ، ومحولات طاقة ، و أجهزة إحساس كهربية وحرارية و ميكانيكية ، ضمن أشياء أخرى كثيرة . وحيث أن تلك البروتينات متناهية الصغر فى الحجم وفعالة جداً فهي جذابة بشكل كبير للإستخدام فى الأجهزة الصناعية . إلا أن بيئة الأغشية الشحمية الطبيعية الخاصة بهم تعانى من نقاط ضعف مثل إنخفاض المفاومة ، والحاجة لبيئة مائية ، والقابلية للتحلل البكتيرى أو الكيمىائى .

10

الكشف عن الاختراع:

بإيجاز ، فى أحد جوانب الإختراع ، يتم تتضمن البروتينات الطبيعية أو المعالجة بالهندسة الوراثية فى حويصلة بوليمرية مترافقة مع خيط لتكوين مترافق حويصلة خيطى . ويفضل أن يكون البروتين المعالج بالهندسة الوراثية عبارة عن بروتين عبر الأغشية مدمج فى جدار الحويصلة البوليمرية . بعد ذلك يتم تشكيل المترافق الحويصلى الخيطى فى صورة غشاء أو نسيج رقيق يتسم بعدد كبير من الوظائف الضمنية ، بما فى ذلك القدرة على النقل و / أو ترشيح المركبات

15

إنتقائياً بين الموائع . و بإنتقاء بروتينات ذات خصائص معينة ، يمكن أن يتم تصنيع أغشية ذات وظيفة محددة بما في ذلك إمكانية التعامل على المستوى الجزئي من خلال قوى كهروستاتية وكهرومغناطيسية وكيميائية موجهة .

يمكن أن يتم تصميم المترافقات الحويصلية الخيطية للإختراع وتصنيعها بحيث يكون لديهم الخصائص التالية كما هو مرغوب : القدرة على تشكيل أغشية بسمك مرغوب ؛ القدرة على تشكيل أغشية بتركيب كيميائي مرغوب ؛ القدرة على تشكيل أغشية بمقاومة عالية ؛ و القدرة على زيادة مقاومة الأغشية المشكلة بالفعل كما هو مرغوب . تعد إحدى أهم خصائص المترافقات الحويصلية الخيطية هي قدرتهم على إحتواء البروتينات الحيوية الطبيعية وفي حالة وظيفية وأن هذه المترافقات متينة وطويلة الأمد ، بإدخال بروتينات الأغشية الحيوية إلى الحويصلات يكون للأجهزة خصائص ووظائف البروتينات التي تم تصنيعها . لا بد أن تكون الحويصلات المناسبة مشابهة بما فيه الكفاية للأغشية الشحمية الطبيعية لكي يسمح بدخول سهل للبروتينات عندما يتم توجيههم بشكل مناسب ولا يتفوقوا مع وظيفة البروتين الطبيعية . من المفضل أن يتم تشكيل الحويصلات التي تنفذ هذه الشروط من بوليمرات شحمية أو كوبوليمرات ثلاثية الكتلة لها خصائص عامة لكتل خارجية تألف الماء وكتل داخلية لا تألف الماء .

يتعلق أحد جوانب الإختراع بصنع مترافق حويصلى خيطى حيث تتضمن حيث تتضمن الحويصلية بروتينين مختلفين عندما يعملان سوياً يؤديان إلى جهاز يوجد الكهرباء من الضوء (الخلية الشمسية الحيوية) " Biosolar cell " . يستخدم الجانب الآخر من الإختراع بروتينات نقل ماء للتمكين من تنقية الماء من مصادر الماء المطلقة . يتم إعطاء هذه الأوصاف فيما يلى . حيث أن الإبداعات التقنية المؤدية إلى تصغير جهاز تجعل الإلكترونيات أصغر وأخف وأكثر فعالية ، فإن التقدم في مصادر القدرة لهذه الأجهزة لم يتطور بسرعة . تواجه مصادر القدرة في

القرن الحادى والعشرين تحدى إمداد الطاقة لعدد متزايد من الأجهزة مع نقص فى الحجم والوزن . بالإضافة إلى منتجات المستقبل لتقنية صغيرة جداً وتقنية حيوية سوف تتطلب إمدادات قدرة لا تشبه حتى ما يتم إستخدامهم اليوم فى الشكل أو الوظيفة .

5 هناك حاجة ملحة لمصادر قدرة كهربية أخف ومضغوطة أكثر لعدد كبير من التطبيقات الطارئة. سوف تحقق مصادر قدرة مثل هذه مدى أكبر من أهداف المهمة التى يمكن تحقيقها بتقنية البطارية الحديثة ، ولتحقيق الحد الأقصى لكثافة القدرة يتم تخفيض الوزن الذى يتم الإحتياج إليه إلى الحد الأدنى بحيث يتم حملة لمطلب قدرة معطى . إن متطلبات الوزن جاسمة ، حيث أنه فى حالة مصادر الوقود التقليدية لا بد أن يكون مصدر الوقود قريب من الجهاز ويتم نقله معه ، إذا كان متنقلاً . من المحتمل أيضاً إستنفاد الوقود وبالتالى يعد الإمداد به مجدداً أمراً ضرورياً . هذا يمكن أن يضع حداً على مدى وقابلية التنقل للمستخدم .

10

لقد قام العلم المعاصر بتوضيح جهد الإثارة الذى تم التعهد به فى تطوير التقنية الحيوية المتناهية الصغر . إن صناعة الأجهزة التى تستخدم مكونات ليس فيها ذرة يضيع وعود الكفاية ويخفض المستوى الأعلى . بالرغم من وعود التطورات التقنية الحديثة التى تتعلق بمصادر القدرة ، فهى تنتج عن التحسينات المتزايدة فى إيجاد التقنيات . إن مصادر القدرة المناسبة بشكل مثالى للحيل القادم من الأجهزة سوف تستخدم تقنية حيوية متناهية صغر لوظائفهم وسوف تكون أيضاً قادرة على تشغيل الجيل الحالى من الأجهزة عند مستوى على من الأداء .

15 فى الآونة الأخيرة فقط ، أصبحت التقنية والمعرفة الضرورية لتطوير التقنية الحيوية المتناهية الصغر الأولى متوفرة ، ولقد تم تقديم تقريراً عن الأجهزة المهجنة العضوية / الغير عضوية ذات المقياس المتناهى الصغر فى الهندسة والبناء والتى يتم تشغيلها بواسطة وقود ATP الكيمائى

20

الحوي (Soong, R. K., Bachand, G. D., Neves, H. P., Olkhovets, A. G., Craighead, H. G.,

and Montemagno, C. D. (2000), Science 290, p. 1555 1558). \_ لقد حفز توليد ATP \_

للإستخدام فى هذه الأجهزة بالإضافة إلى إستخدام هذه الأجهزة لتشغيل آلات أخرى \_  
الاهتمام بنقل القدرة بين المستويات الكبيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى التحويل لأنواع  
5 مختلفة من القدرة .

فى جانب آخر للإختراع ، يمكن أن يتم إستخدام بروتينات أخرى بوظيفة مختلفة لنقل  
الإلكترونات / البروتينات للتمكين من تحويل الطاقة الكيميائية والكهربية ، كما تعمل كأجهزة  
إحساس وصمامات آلية .

فى شكل مفضل للإختراع ، يتم إستخدام الغشاء لتوفير مادة ونسيج يزود بقدرة شمسية حيوية  
والذى يتكون من مترافقات حويصلية خيطية تتضمن أغشية بوليمرية مترافقة حيوية مدجة  
10 بروتينين تحويل طاقة ، و رودوسين بكتيرى ، و أكسيد السيتوكروم التى سوف تحول الطاقة  
الضوئية إلى طاقة كهربية وتصرف هذه الطاقة إلى حمل خارجى . تنتج وفورات وزن كبيرة من  
إستخدام الأغشية البوليمرية الرقيقة ( أقل من 1 جرة ) بالإضافة إلى قلة إحتياج نقل الوقود مع  
مصدر القدرة . هكذا يمكن أن يتم تطوير نظام يمكن أن يتم دمجها فى قماش و أسطح معظم

15 المواد ، مما يوفر مصدر للطاقة عديم الوزن بشكل فعال ( أقل من 1 كيلوجرام / متر2 )  
بكفاية تعادل أو أكثر من ما يمكن تحقيقه بالخلايا الشمسية . هكذا تشكل مادة القدرة  
الشمسية الحيوية مصدر قدرة عضوى / غير عضوى هجينى يحصل على طاقة من الضوء .

تتعلق عملية الإختراع الحالى بصناعة نسيج رقيق يتكون من مترافقات حويصلية خيطية تتشكل  
فى أغشية بوليمرية وطبقات رقيقة . فى نموذج واحد ، تكون الحويصلية عبارة عن غشاء  
بوليمرى مترافق حيوى مدمج مع بروتينين تحويل الطاقة ، و الرودوسين البكتيرى و أكسيديز  
20

السيتوكروم التي سوف تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية وتصرف هذه الطاقة إلى حمل خارجي . يتم فصل هذه البروتينات وتحسينها بانتقاء طبيعي عبر ملايين السنين لتحويل الطاقة الضوئية والكهربية إلى طاقة كهروكيميائية . ثم يتم دمجها في جهاز بحيث توفر كميات مفيدة من القدرة بشكل غير محدد وهي خفيفة ومضغوطة ومتينة بشكل كافي للتطبيقات التي تتطلب قابلية تنقل عالية في كلتا البيعتين الصديقة والعدائية .

5

إن الرودوبسين البكتيري عبارة عن بروتين بكتيري ينقل البروتينات عبر غشاء خلية أعلى إمتصاص الضوء . و أكسيدز السيتوكروم عبارة عن بروتين غشاء ينقل البروتونات باستخدام إلكترونات عالية الطاقة . يتم استخدام هذه البروتينات بالتتابع لتحويل الطاقة الضوئية إلى تدرج بروتون كهروكيميائي الذي يتم تحويله لاحقاً إلى قوة كهروحركية تستخدم لعمل خارجي . لأن الجهاز عبارة عن نسخة حيوية لخلية شمسية تقليدية ، فليس هناك وقود ليتم نقله سوياً مع إمداد القدرة ، مما يزيد كثافة الطاقة بشكل ملحوظ . بالإضافة إلى أن الطاقة القصوى القابلة للإستخلاص نظرياً من مثل هذا الجهاز تكون لانهائية ، حيث أنها تعمل طالما أن الشمس أو الجهاز يعمل . تكون كثافة كتلة المساحة التقديرية للجهاز النهائي حوالي 100 جرام / متر<sup>2</sup> ، مما يوفر مصدر للطاقة عديم الوزن بشكل فعال بكفاية تعادل أو أكثر من ما يمكن تحقيقه بالخلايا الشمسية . سوف يؤدي التركيب المادي و أبعاد هذه الخلية الشمسية الحيوية في النهاية إلى كثافات قدرة كبيرة ( < 250 واط / كيلوجرام ) وكثافات طاقة كبيرة ( 800 وات / كيلوجرام كل 3 ساعات ، 9500 وات / كيلوجرام كل 3 أيام ، 3200 وات / كيلوجرام كل 10 أيام ) ، تكون كافية لتشغيل كمية هامة من المعدات بينما تشغل وزن وحجم منعدمين بشكل فعال . بالإضافة إلى أنه يوجد هناك إشارات إلكترونية وحرارية وصوتية يمكن إهمالها تنتج عن عمليتها .

10

15

20

هناك فروق مهمة بين مصدر القدرة الحالى و الخلايا الشمسية التقليدية ، حيث أنه يتم بناء المصدر الحالى من بروتينات منتجة للكتلة و بوليمرات مشتركة وبالتالي سوف يكون خفيف الوزن ومرن ومتين ويمكن تصنيعة بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة . إن مقياس الطول المتعلق بهذا الجهاز عبارة عن سمك التغليف (  $1 > \text{جره}$  ) . ويكون للأغشية التي توجد فيها هذه الإنزيمات سمك 5 نانومتر . يمكن أن يتم دمج الألواح الرقائعية للخلايا الشمسية الحيوية إلى القماش و الأسطح أخرى التي تؤدي إلى تكلفة وزن ، حيث لا بد أن يتم ارتدائها على أية حال . سوف يؤدي التصميم المعيارى الملائم لخلايا توليد القدرة فى النسبج إلى قدرة نسيج القدرة على تحمل ضرر كبير ويظل محتفظ بالوظيفة . سوف تمكن القدرة على تبادل الطاقة الكهربائية و الكيمائية الحيوية من بناء الأجهزة الحيوية التي يتم تشغيلها كهربياً بالإضافة إلى تحويل الوقود الكيمائى الحيوى إلى كهرباء . إن القدرة على تحويل الطاقة بين أشكال ضوئية و كيمائية حيوية و كهربية سوف يتيح تصميم و إنتاج أجهزة حيوية متناهية الصغر غير مقيدة بنوع طاقة الدخل .

5

10

### الوصف المختصر للأشكال :

سوف يتم فهم ما سبق وميزات و أهداف إضافية وفوائد الإختراع الحالى وبشكل أفضل من الوصف المفضل التالى لنماذج مفضلة منه ، والأخذ بالرسومات الرفقة ، التي فيها :

15

شكل 1 : عبارة عن تمثيل تخطيطى للمترافق الحويصلى الخيطى وفقاً للإختراع الحالى ؛

شكل 2 : يوضح العملية المتطلبة للحصول على مترافق حويصلى خيطى وفقاً للإختراع الحالى؛



شكل 3 : يوضح نموذج واحد للإختراع الحالي حيث يتم توظيف سطح الحويصلة للحصول على حويصلة PEtOz-PDMS-PEtOz تنتهي بأمين ؛

شكل 4 : يوضح نموذج بديل للإختراع يبين حويصلة PEtOz-PDMS-PEtOz تنتهي بمث أكريلات وحويصلة PEtOz-PDMS-PetOz تنتهي بـ NHS- ؛

شكل 5 : يوضح إستخدام السليولوز كالمكون الخيطي وفقاً للإختراع الحالي ؛ 5

شكل 6 : يوضح إستخدام الكربوكسيميثيل سليولوز (CMC) كالمكون الخيطي وفقاً للإختراع الحالي ؛

شكل 7 : يوضح الترافق لحويصلة مفضلة مع خيط مفضل وفقاً للإختراع الحالي ؛ و

شكل 8 : يوضح إستخدام الأمينوإيثيل سليولوز (AE- cellulose) كالمكون الخيطي وفقاً للإختراع الحالي . 10

### الوصف التفصيلي للإختراع :

يتم إدراج محتويات البراءة الأمريكية 7208089 (US 7208089) بعنوان "Biomimetic membranes" في هذه البراءة بالإشارة بشكل معبر . يتم إدراج طلب البراءة الدولي

PCT / US 08/74163 ( PCT/US 08 /74163 ) بعنوان "Biomimetic Polymer Membrane

"that Prevents Ion Leakage" في هذه البراءة بالإشارة بشكل معبر . يتم إدراج البراءة الدولي 15

PCT/ US 08/ 74165 ( PCT/US 08 /74165) بعنوان "Making Functional Protein-

Incorporated Polymersomes" في هذه البراءة بالإشارة بشكل معبر . يتم إدراج الطلب المؤقت

الأمريكي 61/055207 (61/055207) بعنوان "Protein Self-Producing Artificial Cell" في

هذه البراءة بالإشارة بشكل معبر.

يتم توجيه الإختراع الحالى إلى مترافق حويصلى خيطى (1) كما هو موضح فى شكل 1 والذى يمكن أن يتم تشكيله إلى غشاء محاكاة حيوية أو طبقة رقيقة (8) . فى نموذج مفضل ، يتم تشكيل النسيج الرقيق عن طريق نسج المترافقات الحويصلية الخيطية إلى نسيج . فى نموذج بديل ، يتم تشكيل الطبقة رقيقة (8) عن طريق ترسيب المترافقات الحويصلية الخيطية إلى ترتيبات "paper- making" بحيث تلتصق المترافقات بوحدة أخرى . يوضح شكل 1 حويصلة أو أجسام بوليمرية (2) مع بروتينات لأى نوع مدمج فى غشاء الحويصلة . يمكن أن تشمل الحويصلة (1) على ABA كوبوليمر ثلاثى الكتلة (3) مع مجموعات وظيفية متشابهة (4) تربطهم بخيط . كما يتم أيضاً توضيح طبقة رقيقة أو غشاء (8) يتم تشكيله عن طريق جمع من هذه المترافقات الحويصلية الخيطية (1) . يتم تشكيل المترافق عن طريق توفير سطح حويصلة موظف و سطح خيط موظف كما هو موضح فى شكل 2 .

5

10

تكون الحويصلة بشكل مفضل عبارة عن بوليمر شحمى أو كوبوليمر ثلاثى الكتلة كما تم وصفه فى البراءة الأمريكية 7208089 ( US 7208089 ) . يوضح شكل 3 نموذج واحد للإختراع الحالى حيث يتم توظيف سطح الحويصلة لإنتاج حويصلة PEtOz-PDMS-PEtOz تنتهى بأمين ، 6786-6792 see Joon-Sik Park, et al. Macromolecules 2004, 37, 30 ، يتم إدراج محتوياتها فى هذه البراءة بالإشارة بشكل معبر.

15

يمكن أن يتم توظيف سطح الحويصلة باستخدام تقنيات أخرى معروفة . يوضح شكل 4 حويصلة PEtOz-PDMS-PEtOz تنتهى بمث أكريلات وحويصلة PEtOz-PDMS-PEtOz تنتهى بـ NHS . يمكن أن تختلف الوظيفة المنتقاة تبعاً لنوع الخيط المستخدم فى المترافق الحويصلى الخيطى . علاوة على ذلك ، يمكن أن يعتمد نوع البوليمر والتوظيف على نوع البروتين المدمج إلى الحويصلة . يمكن أن يتم إنتقاء الخيط من مجموعة متنوعة من المواد المتاحة بما فى ذلك - لكن ليس على سبيل الحصر - مواد سليولوزية ، الكربوكسيمثيل سليولوز (CMC) ،

20

الأمينوإيثيل سليولوز (AE - cellulose) ، ومادة مبنية على النايلون . إن المادة السليولوزية المفضلة تألف الماء وغير قابلة للذوبان في الماء ومعظم المذيبات العضوية . كما هو موضح في شكل 5 ، ترتبط مجموعات الهيدروكسيل المتعددة على المادة السليولوزية من الهيدروجين مع جزيئات الأكسجين في سلسلة أخرى ، التي تمسك السلاسل معاً بحزم جنباً إلى جنب وتشكل خيوط دقيقة مجهرية بمقاومة شد عالية . سوف يصبح السليولوز البلوري غير متبلور في الماء تحت ضغط 25 ميغا بسكال . يمكن أن يتم تفاعل مجموعات الهيدروكسيل للسليولوز جزئياً أو كلياً مع مفاعلات متعددة لتوفير مشتقات بخصائص مفيدة . إن استرات السليولوز و تأثيرات السليولوز هي أهم المواد التجارية ، على سبيل المثال ، استيات السليولوز، الإيثيل سليولوز ، ميثيل سليولوز ، الهيدروكسي بروبييل سليولوز ، الكربوكسي ميثيل سليولوز ، الهيدروكسي بروبييل ميثيل سليولوز ، الهيدروكسي ميثيل سليولوز ، ( على سبيل المثال لا الحصر ) . كما هو موضح في شكل 6 ، قد تكون مادة خيطية أخرى هي الكربوكسي ميثيل سليولوز المتاحة تجارياً (CMC) . إن الكربوكسي ميثيل سليولوز عبارة عن سليولوز مشتق من مجموعات الكربوكسي ميثيل (-CH<sub>2</sub>-COOH) تأتي من مجموعات الهيدروكسيل . إن مجموعات الهيدروكسيل القضيبة ( حمض عضوي ) تجعل السليولوز قابل للذوبان والتفاعل كيميائياً . يحتفظ الكربوكسي ميثيل سليولوز جزئياً عند درجة منخفضة للإحلال ( DS = 0.2 ) بطابعه اللينى في حين إن العديد من خصائصه تختلف عن تلك الموجودة في اللينى الأصلي . إن متوسط طول السلسلة ودرجة الإحلال لهما أهمية كبيرة ؛ إن مواد CMCs الأكثر تنافراً مع الماء والمستبدلة بدرجة منخفضة هي عبارة عن مواد قابلة للإسالة عند تعرضها للرج أو الإهتزاز ، بينما مواد CMCs الأكثر تمدداً والمستبدلة بدرجة عالية تكون عبارة عن مواد بلاستيكية غير حقيقية . عند رقم هيدروجيني منخفض ، يمكن أن يشكل CMC ترابط مقطعي بين حمض الكربوكسيليك و مجموعات الهيدروكسي ميثيل المطلقة ، يوضح شكل 8 خيط مشكل من

أمينوايثيل سليولوز (AE - cellulose). يمكن أن يتم عمل الأمينوايثيل سليولوز عن طريق تفاعل سليولوز مع حمض 2 - أمينوايثيل - حمض الكبريتيك في وجود هيدروكسيد الصوديوم . إن الأمينوايثيل سليولوز متاح تجارياً من Whatman وقد سبق وتم استخدامه لأعمدة الفصل الكروماتوغرافي و المرشحات .

5 يوضح شكل 7 التوافق الحويصلة مفضلة مع خيط مفضل . في هذا النموذج ، يتم تفاعل خيط الكربوكسي ميثيل سليولوز (CMC) مع حويصلة يتم توظيفها أمينياً في وجود داي سيكلوهكسيل كربوداي إيميد (DCCI). بالتبادل ، سوف يتفاعل الأمينوايثيل سليولوز مع هاليدات مثل ترائي كلوروميثيل بيورين وبتزين سلفونيل كلوريد . سوف يتفاعل أيضاً مع البروتينات و الأحماض العضوية في وجود كربوداي إيميدز وداي سيكلوهكسيل كربوداي إيميد.

10

في شكل مفضل للإختراع ، يتم نسج المترافق الحويصلي الخيطي إلى نسيج للحصول على غشاء محاكاة حيوية يستخدم لتوفير مادة تتولد عن القدرة الشمسية الحيوية و نسيج يشتمل على نسيج رقيق يتضمن غشاء بوليمري متوافق حيوي مدمج مع بروتين تحويل طاقة ، والرودوبسين البكتيري ، و أكسيديز السيتوكروم التي سوف تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية وتصرف هذه الطاقة إلى حمل خارجي . تنتج و فرات وزن كبيرة من إستخدام الأغشية البوليمرية الرقيقة ( أقل من 1 حرة ) بالإضافة إلى قلة إحتياج نقل الوقود مع مصدر القدرة . هكذا يمكن أن يتم تطوير نظام يمكن أن يتم دمجها في قماش و أسطح معظم المواد ، مما يوفر مصدر للطاقة عديم الوزن بشكل فعال ( أقل من 1 كيلوجرام / متر 2 ) بكفاية تعادل أو أكثر من ما يمكن تحقيقه بالخلايا الشمسية . هكذا تشكل المادة التي تتولد عن القدرة الشمسية الحيوية مصدر قدرة عضوي / غير عضوي هجين يحصل على طاقته من الضوء .

15

20

في شكل واحد مفضل للإختراع ، يتم دمج الرودوبسين البكتيري و أكسيديز الستيوكروم إلى حويصلة مترافقة أيضاً مع خيط ، يتم نسج المترافق الحويصلي الخيطي إلى نسيج الذي يكون متصلاً مع إلكترونيات ذات نسيج مجهرى . يمكن أن يتم فهم الجهاز المقترح بشكل أفضل بعد فهم الرودوبسين البكتيري و أكسيديز الستيوكروم ودمجهما إلى شحم و أغشية بوليمرية .

5 لقد تم دراسة كل من الثلاثة على نطاق واسع لديهم مجموعة كبيرة من الكتابات التي تتعلق بتركيبهم و وظيفتهم . للمزيد من التفاصيل المتعلقة بروتينات تحويل الطاقة ودمجهم إلى شحم و أغشية بوليمرية ، انظر البراءة الأمريكية 7208089 (US 7208089) .

بسبب أن إنتشار الأيونات على أسطح الغشاء كبير ويمكن أن يتم جعله أكبر بالإختيار المناسب للحويصلات ، يكون سطح الحويصلة نفسه هو كل ما هو مطلوب للتوظيف الناجح للخلية الشمسية الحيوية (Pitard et al., 1996) . تحتوي الحويصلات - مثل البوليمرات الشحمية أو أى واحدة من العديد من المصفوفات البوليمرية المتوافقة الحيوية - على البروتينات وتعمل كعوازل بروتونات . هذه المصفوفات البوليمرية عامة جداً ، وهى بشكل مفضل تتطلب فقط أن : (أ) تشكل حويصلات تفضل الأنصاف العليا والسفلى للبروتينات عند إستخدام بروتينات عبر الأغشية ، (ب) تشكل بيئة مشابهة بشكل كافى للغشاء الشحمي الطبيعي بحيث يمكن أن يتم إدخال البروتينات بسهولة إلى الحويصلة مع التوجيه الصحيح ،

15 (ج) لا تسبب البيئة الكيميائية الموضعية للحويصلة التي تم إختبارها بالبروتين في إنتشار أو تشويه البروتين بطريقة كالتى تشتمل على الوظيفة الطبيعة للبروتين . تتضمن الحويصلات التي تستوفي هذه الشروط - على سبيل المثال لا الحصر - بوليمرات شحمية و كوبوليمرات ثلاثية الكتلة لها خصائص عامة لكتل خارجية تألف الماء و كتل خارجية لا تألف الماء . يتم وصف تلك الحويصلات البوليمرية المدججة إلى البروتين بشكل مفضل في البراءة الأمريكية 7208089 (US 7208089) وفي طلب البراءة الدولي 74163 / US 08 / PCT ( 74163 /

20

(PCT/US 08) . يتم توجيه ودمج الرودوبسين البكتيري و أكسيديزالسيستوكروم في سطح الحويصلات ، ويتم تغطية الغشاء المشكل من المترافق الحويصلي الخيطي بالكترودات .

هناك العديد من الإستراتيجيات القابلة للإستخدام لزيادة تقارب الإلكتروودات مع البروتينات ، مثل تلك المتوفرة في البراءة الأمريكية 7208089 (US 7208089) . يمكن أن يتم وضع

شبكة إلكترود مباشرة على قمة الشحم على شكل شبكة سلكية متصلة خارجياً بالمقياس بالكهربي . بعد إزالة السائل فوق سطح القمة ، يمكن أن يتم رش طبقة شفافة رقيقة من

الألومنيوم أو النيكل مباشرة على الغشاء لتشكيل الإلكترود المعاكس . تبادلياً ، يمكن أن يتم ترسيب الإلكتروودات كهروكيميائياً على السطح الشحمي عن طريق تشابك مجموعة من

الأطراف . سوف يؤدي هذا الترسيب إلى ملايين الأسلاك المتناهية الصغر على سطح قمة الغشاء . يتم تكرير ودمج الخطوات السابقة مما يؤدي إلى رودوبسين بكتيري و أكسيديز

السيستوكروم موجهان يتم تضمينهما في غشاء شحمي .

هناك سيناريوان محتملان لتوجيه الرودوبسين بكتيري و أكسيديزالسيستوكروم : توجيه ذو قطبين متوازيان وغير متوازيان .

إذا القطبين متوازيان ، يمكن أن يتحقق الإصطفاف لكلاهما ، بشكل آني ، خلال تطبيق مجال منفرد . إذا كانا وغير متوازيان ، سيتم الإستفادة بعزم ذو قطبين متجمع كبير للغشاء

البوليمري . سوف يتم تحقيق التوجيه المناسب عن طريق التوجيه الأولى لأكسيديزالسيستوكروم في مجال عالي متبوعاً بتوجيه الغشاء البوليمري في مجال صغير بشكل كافي لتجنب إضطراب

أكسيديزالسيستوكروم ، ولكن كبير بالقدر الكافي لمعالجة شقوقات الغشاء البوليمري .

إن استخدام الأغشية البوليمرية في تشكيل الحويصلة مرغوباً للأسباب التالية : لديهم عمر أطول من الأغشية الشحمية ، أكثر متانة ، ولديهم خصائص مضبوطة بسهولة أكثر ، مثل

نفاذية و موصلية الإلكترون والأيون . لابد أن تكون الأشياء الداخلية لهذه الأغشية لا تألف الماء ومطاطية بحيث يمكن أن يتم محاكاة بيئة البروتين الطبيعة بأقرب ما يمكن .

توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوليمرات المتوافقة الحيوية لها نطاق واسع من الخصائص مثل الإمتصاص الضوئي ، و القطبية ، و الموصلية الأيونية والكهربية بين الآخرين . إن البوليمرات التي تحسن خصائص الخلايا الشمسية للإختراع الحالى لابد أن تكون متوافقة مع البروتينات والإلكترودات . يكون أيضاً اللا إنفاذية للبروتونات مهماً . يمكن أن تكون القدرة على المعالجة الكيميائية لسطح البوليمر مهمة ، حيث أنها يمكن أن تلعب دور رئيسي في موصلية البروتون و الوصل عبر الأغشية . يكون أيضاً عمر البوليمر بالإضافة إلى تأثيراته بأعمار البروتينات التي يتم تضمينها بداخله متناسبة ، وتكون عوامل في إختياره . يمكن إن يكون الإختيار لبوليمر بعمر قصير لكن ذو أداء عالي مفيداً في تطبيقات خاصة .

توضح الطرق السابقة - للحصول على مصادر قدرة شمسية منتجة وعالية الكفاءة بمكونات حيوية - دمج البروتينات الحيوية المحولة للطاقة بجهاز خارجي ، وتشير إلى الطريق تجاه تصنيع طريقة قادرة على إنتاج نطاق واسع من الخلايا الشمسية القادرة على تشغيل مجموعة كبيرة و متنوعة من الأجهزة .

في جانب آخر للإختراع ، يتم الحصول على عائلة الأكوابورين من البروتينات - المدججة في أغشية كوبوليمرية ثلاثية الكتلة ، وطبقات مستقرة - التي سوف تعبر الماء فقط ، مما يسهل تنقية الماء ، والتحلية ، والتركيز الجزئي من خلال الديليزة . تستثنى الأكوابورينات عبور كل الملوثات بما في ذلك البكتريا ، الفيروسات ، المعادن ، البروتينات ، DNA ، الأملاح ، المنظفات ، وحتى البروتونات من محلول مائي ، ولكن تكون جزيئات الأكوابورين قادرة على نقل الماء بسبب تركيبها . يتم الكشف عن تفاصيل إضافية متعلقة بعائلة الأكوابورين من البروتونات في

5

10

15

20

- البراءة الأمريكية 7208089 (US 7208089) . يتحرك الماء عبر الغشاء في إتجاه معين بسبب الضغط الانتشاري أو الهيدرولي . يمكن أن يتم تحقيق تنقية / تحلية الماء بجهاز ذو حجرتين لديه حجرات منفصلة بواسطة بروتين جاسء مدمج في غشاء بوليمري عند مركزه الذى ملأه بالأكوابورين . إن هذا الغشاء نفسه غير نفاذ للماء ويفصل الماء الملوث في حجرة أولى عن الماء المنقى في حجرة الثانية . إن الماء النقى فقط هو القادر على التدفق بين الحجرتين . هكذا ،
- 5 عندما يتم وضع ماء البحر أو ماء آخر ملوث من جهة الغشاء تحت ضغط مناسب ، يتدفق الماء النقى في الحجرة الأخرى بشكل طبيعي . وفقاً لذلك ، يمكن أن يتم الحصول على ماء منقى من المصادر الغير صالحة للشرب أو ، إذا كان مصدر الماء محتويأ على مواد كيميائية مهمة ، يمكن أن يتم إزالة الماء بشكل إنتقائي ، تاركأ تركيز على من المواد الكيميائية المطلوبة في داخل الحجرة . بشكل هام ، على أية حال فإن الأكوابورينات مناسبة أيضاً لهذا الأختراع
- 10 لأسباب تختلف عن إنتقائيتهم الخاصة بالماء . إن العديد من أعضاء عائلة البروتين هذه - مثل Aquaporin Z (AqpZ) متين جداً ويمكن أن يتحمل الظروف القاسية للماء ذو المصدر الملوث بدون فقدان الوظيفة . يقاوم AqpZ تحويل الصفات الطبيعية أو الانحلال من التعرض للأحماض ، والفولطيات ، و المنظفات ، والحرارة . لذلك ، يمكن أن يتم إستخدام الجهاز لتنقية الماء ذو
- 15 المصدر الملوث بمواد يمكن أن تفسد أو تدمر غشاء آخر ، ويمكن أن يتم إستخدامه في المناطق التى تواجه درجات الحرارة عالية بثبات .
- إن AqpZ قابل للتغير أيضاً . منذ أن يتم تجلى هذا البروتين بشكل محدد في بكتيريا مضيئة وفقاً لتسلسل وراثي يؤثر على شكله النهائي ووظيفته ، يمكن أن يحول خبير تقني رمزه الجيني بسهولة لكي يغير خصائص البروتين . لذلك يمكن أن يتم معالجة البروتين بالهندسة الوراثية لتحقيق تطبيق مرغوب قد يكون مختلف عن الوظيفة الأصلية للبروتين . على سبيل المثال ، عن طريق تغيير بشكل بسيط لمتخلف حمض أميني معين قرب مركز قناة الماء إلى سيستين ، سوف
- 20



ترتبط الـ Aquaporins الناتجة أى زئبق طليق فى التحلل وتوقف نقل الماء بسبب العائق . هكذا ، يمكن أن تكشف هذه البروتينات المتحولة المستخدمة فى جهاز غشائى تلوث زئبقى فى عينة ماء عن طريق توقف التدفق بشكل بسيط عندما يرتفع تركيز المادة السامة بشكل عالى جداً .

5 إن الشكل المفضل للإختراع لديه شكل قرص ترشيح تقليدى لأنه يقوم بالإختبار بسهولة أكثر لوظيفة تلك الطريقة . لصناعة مثل هذا القرص ، يتم ترسيب طبقة أحادية بسبك 5 نانومولار من بروتين وكوبوليمر ثلاثى الكتلة صناعى على سطح قرص ترشيح تجارى فائق النقاوة بسبك 25 نانومولار بإستخدام حوض Langmuir- Blodgett . ثم يتم تعريض الطبقة الأحادية على القرص لضوء UV 254 نانومولار ليترايط مقطعياً بالبوليمر ويزيد متانته . أخيراً ، يتم لصق غشاء PVDF بواسطة الإيوكسى بحجم مسامى 220 نانومولار لسطح القرص لضمان معالجة آمنة ويمنع التسرب عند الحواف .

10 يتم إختبار الجهاز عند تركيبه فى حجرة تواجه ماء ذو مصدر مكيف الضغط عبر الغشاء . يتم إعتبار الجهاز الوظيفى عندما يدخل الماء النقى فقط عبر الجانب الآخر للغشاء ويلوث بقية المواد المذابة المركزة فى الحجرة الأصلية . يجب أن يتم تكيف ضغط المحلول الملوث لكى يتغلب على الميل الطبيعى للماء النقى للتدفق فى الحجرة التى لديها عدد أكبر من الجزئيات المذابة . إن الغرض من غشاء Aquaporin Z هو التناضح العكسى وفصل الماء عن المواد المذابة الملوثة .

15 يمكن أن يتم تحلي هذا الميل ، أو الضغط الإنتشارى لهذا النظام فى باوندات لكل بوصة مربعة (psi) . على سبيل المثال ، فإن الضغط الإنتشارى لماء البحر هو 360 باوند لكل بوصة مربعة تقريباً .

20 هنال عدة طرق يمكن أن يتم إستخدامها لكى تتيح للجهاز أن يتحمل هذه الأنواع من الضغط . تكون بعض البوليمرات المتنوعة أكثر متانة من الآخرين بشكل طبيعى ، ويمكن أن يتم

ترابطهما مقطعيًا بضوء UV لتوفير حساء إضافية. هناك طريقة أخرى لإضافة تركيز عالي من مذيب غير سام وقابل للفصل بسهولة لحجرة الماء العذب لتشجيع التناضح المنتظم عبر الغشاء بينما يحدث التناضح العكسي أيضاً بسبب تكيف ضغط الحجرة. أخيراً، يمكن أن يتم تقليل الضغط المتطلب للتناضح العكسي باستخدام أجهزة AqpZ متعددة في شاغور للحجرات المتصلة المحكمة الغلق التي تحتوي على تركيزات أقل من الملوثات بشكل متتابع.

5

إن الضغط الناتج المتطلب لتنقية الماء في كل زوج من الحجرات هو جزء من الضغط الكلي الضروري للتناضح العكسي. لذلك، يجب أن يتحمل كل غشاء فقط ضغط صغير ويكون له فرصة أكبر للبقاء مصون. لذلك إذا كان الاختلاف في التركيز بين كل زوج من الحجرات 10% فقط بدلاً من 100%، فإنه سوف يتم الإحتياج إلى 10% فقط من الضغط العالي المذكور سابقاً لتنقية ماء المصدر عند كل ملقحي. سوف يتم الحصول على الماء النقي بشكل مستمر في الحجرة النهائية بتدفق وضغط ثابت.

10

يمكن لغشاء الأكوابورين للتناضح العكسي أن ينقى الماء الذي يمتلك عدة أنواع مختلفة من التلوث في خطوة واحدة فقط. تتطلب نظم النقاوة العالية التقليدية عدة مكونات يمكن أن تتضمن جهاز تيسير الماء، مرشحات كربون، مبادلات أيونية، UV أو تعقيم كيميائي، ويمكن أن يتم إنتاج مرشح تناضح عكسي ذو ممرين منظم ليستخدم في الوصول قبل الماء (ذلك لا يكون نظيف كالماء المنقى بالأكوابورين). لا يستطيع هذا النظام المسهب إزالة المواد أو المواد المذابة الأصغر من 150 دالتون من ماء المصدر مثلنا يستطيع غشاء الأكوابورين. علاوة على ذلك، تتطلب كل هذه المكونات صيانة. تتطلب بصيلات UV إحلال وطاقة. من الضروري أن يتم تجديد المبادلات الأيونية كيميائياً عندما تكون كاملة. تتطلب أجهزة التيسير ملحاً. لابد أن يتم إستبدال الكربون وخرطيش التناضح العكسي عندما تصبح

15

20

فاسدة. أخيراً ، سوف يتطلب جهاز ذو خطوة واحدة حيز أقل بكثير من نظام تنقية نموذجي ،  
وتمكن هذه الميزة من أن تكون أجهزة تنقية الماء من ال Aquaporin قابلة للتنقل .

تعد أيضاً أغشية Aquaporin أسرع من النظم التقليدية . يمكن أن تنتج وحدة R.O. بسرعة  
عالية تقليدية حوالي 28.4 لتر ( 7.5 غالون ) من الماء النظيف كل دقيقة . يوضح البحث  
الحالي حركة جزيئات الماء عبر AqpZ مشبعة بغشاء شحمي ( 0.0177 ملليمتر SUP )

5

عند معدل 54 بيكومول / الثانية . ( Pohl, P., Saparov, S. M., Borgnia, M. J., and Agre, P., Proceedings of the National Academy of Sciences 98, p. 9624 9629) (2001) ، هكذا ، يمكن

أن يرشح غشاء من ال Aquaporin Z للتناضح العكسي  
نظرياً بمساحة سطح 0.1 متر مربع في حدود 3295 لتر من الماء النقي كل دقيقة . تلك  
المعدل أكثر من 116 مرة أسرع من جهاز تنقية طبيعي .

10

أخيراً ، فإن الأغشية الجديدة المبنية على البروتين تعتبر أيضاً قليلة التكلفة جداً في إنتاجها . يتم  
حصاد جوهر العملية ، AqpZ ، بسهولة بكميات تقدر بالمليجرامات من سلسلة بكتريا E.coil  
المعالجة بالهندسة الوراثية . يمكن أن يتم الحصول على معدل 2.5 من البروتين النقي من كل  
لتر من الإستهبات البكتيري الذي ينتجه . يمكن أن يتم إنتاج 10 مليجرام من البروتين من  
حوالي 10 دولارات لأوساط النمو . يعد هذا بروتين كافي لعدة أجهزة كاملة الحجم .

15

كذلك أيضاً ، يمكن أن يتم إنتاج البوليمر - الذي يتم فيه تضمين ال AqpZ - في نفس  
المعمل لوحدات "بني" الوزينة فقط غنية بالمواد الكيماوية لكل جهاز . تعتبر

Aquaporin Z Reverse Osmosis Membrane وسائل قليلة التكلفة وفعالة و مبتكرة لتنقية الماء .

هكذا، لقد كان هناك جهاز وطرق تم الكشف عنها تستخدم مكونات حيوية لتحقيق إنتاج  
عالي الفاعلية من الماء النقي بشكل كامل من الماء الملوث أو المالح أو الفاسد . يوضح الاختراع

20

دمج الماء الذى ينقل البروتينات الحيوية بجهاز خارجى ، ويشير الى الطريق نحو تصنيع ممر قادر على إنتاج واسع النطاق من أجهزة تنقية الماء .

بالرغم من أنه تم وصف الاختراع الحالى من ناحية النماذج المفضلة ، فسوف يتم فهم تلك الاختلافات العديدة و تعديلات الطرق و الأجهزة التى تم الكشف عنها هنا بدون الفصل عن جوهر ومجال الاختراع ، كما هو موضح فى عناصر الحماية التالية .

5

10

15

### عناصر الحماية

- 1 1- حويصلة بوليمرية ، حيث يتم ترافق الحويصلة بخيط لتشكيل مترافق حويصلي خيطي .
- 1 2- مترافق حويصلي خيطي وفقاً لعنصر الحماية 1 ، حيث يتم تشكيل المترافق عن طريق توفير  
2 سطح حويصلة موظف و سطح خيط موظف .
- 1 3- مترافق حويصلي خيطي وفقاً لعنصر الحماية 1 أو 2 ، حيث يتم دمج بروتينات إلى غشاء  
2 الحويصلة .
- 1 4- مترافق حويصلي خيطي وفقاً لعنصر الحماية 3 ، حيث يتم دمج أكثر من نوع من البروتين  
2 في غشاء الحويصلة .
- 1 5- مترافق حويصلي خيطي وفقاً لأحد عناصر الحماية 1-4 ، حيث يتم تشكيل الحويصلة من  
2 بوليمرات شحمية أو كوبوليمرات ثلاثية الكتلة لها خصائص عامة لكتل خارجية تألف الماء  
3 وكتل داخلية لا تألف الماء .
- 1 6- مترافق حويصلي خيطي وفقاً لأحد عناصر الحماية السابقة ، حيث تتضمن الخيوط أي  
2 واحدة أو عدد أو تبادل من مادة سليولوزية ، كربوكسي ميثيل سليولوز (CMC) ، أمينوإيثيل  
3 سليولوز (AE - cellulose) ، خلية ليفية مجهرية ، سليولوز متبلور متناهي الصغر ، شعر / ألياف  
4 متناهية الصغر سليولوزية ، و مواد مبنية على النايلون .
- 1 7- غشاء محاكاة حيوية مشكل عن طريق نسج خيوط لمترافقات حويصلية خيطية متعددة وفقاً  
2 لأي من عناصر الحماية السابقة إلى نسيج .
- 1 8- غشاء محاكاة حيوية مشكل عن طريق ترسيب مترافقات حويصلية خيطية وفقاً لأحد عناصر  
2 الحماية 1-6 إلى ترتيبات "paper-making" حيث تلتصق المترافقات كلاً بالآخر .
- 1 9- غشاء محاكاة حيوية مشكل بدمج لأغشية محاكاة الحيوية وفقاً لعنصر الحماية 7 ، 8 .
- 1 10- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لأحد عناصر الحماية 7 - 9 ، حيث يتم ترابطه مقطعيًا بضوء

2 UV .

1 11- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لأحد عناصر الحماية 7 - 10 ، حيث يشتمل الغشاء على

2 مترافقات حويصلية خيطية بأنواع مختلفة من البروتينات المدججة إلى غشاء الحويصلات.

1 12- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لأحد عناصر الحماية 7 - 11 ، حيث تشتمل البروتينات

2 المدججة في أغشية الحويصلات على بروتينات من عائلة Aquaporin .

1 13- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لعنصر الحماية 12 ، حيث سوف يعبر الغشاء فقط الماء ، هكذا

2 يكون غشاء ترشيح الماء الذى يسهل التركيز الجزيئى وتحلية وتنقية الماء من خلال الديليزة .

1 14- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لعنصر الحماية 7 - 11 ، حيث يتم دمج بروتينين تحويل طاقة


2 إلى أغشية الحويصلة .

1 15- غشاء محاكاة حيوية وفقاً لعنصر الحماية 14 ، حيث يكون بروتينين تحويل الطاقة هما


2 الرودوسين البكتيرى و أكسيديز السيتوكروم .

1 16- مصدر قدرة مشتملاً على غشاء محاكاة حيوية وفقاً لعنصر الحماية 14 أو 15 ، حيث

2 يكون غشاء محاكاة الحيوية متصلاً بالكترودات ذات نسيج مجهرى .




شكل ١



شكل ٢


أصل		
اسم الطالب		
1	رقم اللوحة	4
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
تة قنة اله كفا / الطالب		



PEIOz-PDMS-PEIOz ينتهي بالامين

Joon-Sik Park, et al. *Macromolecules* 2004, 37, 6766-6782

شكل ٣




شكل ٤

أصل		
اسم الطالب		
2	رقم اللوحة	4
عدد اللوحات		
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
تدقيقه المعلم / الطالب		




سيلولوز



شكل ٥


كربوكسي ميثيل سيلولوز (CMC)



شكل ٦

أصل		
اسم الطالب		
3	رقم اللوحة	4
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
توقيع الوكيل / الطالب		


کربوکسی میتیل سلولوز (CMC)



دای سیکلوهکسیمیل کربودی اید: DCCl

شکل ۷

آمینو اتیل سلولوز (AE-Cellulose)



شکل ۸

أصل		
اسم الطالب		
عدد اللوحات		
4	رقم اللوحة	4
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
توقيع الوكيل / الطالب		