

ROYAUME DU MAROC

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIÉTÉ (19)
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE



المملكة المغربية

المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية

(12) FASCICULE DE BREVET

(11) N° de publication : **MA 33414 B1** (51) Cl. internationale : **H01L 51/42**

(43) Date de publication :
03.07.2012

(21) N° Dépôt :
34509

(22) Date de Dépôt :
02.01.2012

(30) Données de Priorité :
02.06.2009 AT A 847/2009

(86) Données relatives à l'entrée en phase nationale selon le PCT :
PCT/AT2010/000184 27.05.2010

(71) Demandeur(s) :
ISOVOLTAIC AG, Isovoltastrasse 1 A-8403 Lebring (AT)

(72) Inventeur(s) :
PLESSING, Albert ; STELZER, Franz ; MEISSNER, Dieter ; RATH, Thomas ; MAIER, Eugen ; TRIMMEL, Gregor

(74) Mandataire :
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (TMP AGENTS)

(54) Titre : **MATÉRIAU COMPOSITE COMPRENANT DES NANOPARTICULES AINSI QUE PRODUCTION DE COUCHES PHOTOACTIVES CONTENANT DES NANOPARTICULES SEMI-CONDUCTRICES QUATERNAIRES, PENTANAIRES ET SUPÉRIEURES**

(57) Abrégé : L'invention concerne un matériau composite comprenant au moins deux constituants, au moins un constituant étant présent sous la forme de nanoparticules qui sont constituées d'au moins trois métaux et d'au moins un non-métal et dont le diamètre est inférieur à un micromètre, de préférence inférieur à 200 nm. Le matériau composite selon l'invention convient notamment pour la production de couches photoactives.

- أ -

(مادة مركبة تضم جسيمات نانومترية و انتاج طبقات حساسة للضوء محتوية علي جسيمات

نانومترية شبه موصلة مركبة ذات درجة رباعية و خماسية و أعلي)

الملخص

يتعلق الاختراع الحالي بمادة مركبة تتضمن ما لا يقل عن عنصرين ، حيث عنصر واحد علي الأقل يكون موجود في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تتكون من ثلاثة معادن علي الأقل و علي الأقل مادة واحدة غير معدنية ويكون قطرها أقل من واحد ميكرومتر ، يفضل أقل من 200 نانومتر. وتكون المادة المركبة وفقا للاختراع مناسبة بشكل خاص لانتاج طبقات حساسة للضوء .

(مادة مركبة تضم جسيمات نانومترية و انتاج طبقات حساسة للضوء محتوية علي جسيمات

نانومترية شبه موصلة مركبة ذات درجة رباعية و خماسية و أعلي)

الوصف الكامل

المجال التقني:

5 يتعلق الاختراع الحالي بمادة مركبة مشتملة علي جسيمات نانومترية و انتاج طبقات حساسة للضوء محتوية علي جسيمات نانومترية شبه موصلة رباعية ، خماسية أو ذات درجة أعلي. يتعلق الاختراع أيضا باستخدام الطبقات الحساسة للضوء المذكورة أعلاه .

الخلفية التقنية:

10 الجسيمات النانومترية المركبة الأكثر تعقيدا الرباعية و الخماسية والأعلي درجة ، لها مزايا هامة بالمقارنة مع العديد من الجسيمات النانومترية الثنائية و الرباعية المعتادة. من ناحية أخرى ، فإنه من الممكن بواسطة استخدام جسيمات نانومترية رباعية لإستبدال العناصر المكلفة و النادرة ، مثل الأنديموم علي سبيل المثال ، في كبريتيد انديوم النحاس عن طريق العناصر الغير مكلفة الموجودة ، مثل الزنك و القصدير علي سبيل المثال. من ناحية أخرى ، الفجوات النطاقية أيضا المواضيع النطاقية يمكن أن يتم ضبطها بدقة متناهية بسبب العدد الكبير من توليفات المواد. تقدم

15 المركبات الثنائية و الرباعية فقط احتمالية محدودة لضبط هذه الفترات ، في حين أن استخدام الجسيمات النانومترية الرباعية و الخماسية ، من خلال إمكانية الجمع بين عدد وافر من العناصر ، يكون أكثر مرونة فيما يتعلق بضبط الخواص المحددة .

ولذلك فقد تم إجراء الأبحاث لبعض الوقت نحو انتاج المركبات الشالكونيد الرباعية ، الخماسية و مركبات الشالكونيد الأكثر تعقيدا من النوعية Ib-IIIb-IV-VI ، لأن الأخيرة تكون من المواد

المثيرة للإهتمام للغاية بالنسبة للتطبيقات الاليكتروضوئية الشديدة التنوع ، مثل علي سبيل المثال ، خلايا الطاقة الشمسية ، أجهزة الإستشعار ، الكواشف ، المفاتيح وشاشات العرض. علي سبيل المثال ، كبريتيد قصدير زنك النحاس (Cu_2ZnSnS_4 , CZTS ، كستريت) علي أساس الطاقة ذات نطاق من 1.4 – 1.5 اليكترون فولت¹، والتي تقع قريبة إلي حد ما إلي القيمة المثلي لمادة الأمتصاص في الخلية الشمسية ، وعلي أساس معامل الأمتصاص العالي¹ لاعلي من 10^{14} سم⁻¹، والذي يكون مشجع للغاية وخاصة في المواد شبه الموصله الغير مكلفة لانتاج الخلايا الشمسية علي نطاق واسع. وعلاوة علي ذلك ، فإن جميع المواد الخام اللازمة لانتاج هذه المواد متوفرة بما فيه الكفاية في القشرة الأرضية (الزنك : 75 جزء في المليون ، القصدير : 2.2 جزء في المليون ، مقارنة بالأنديوم : 0.049 جزء في المليون)؛ وهذا يعني أنها متوفرة وعلاوة علي ذلك غير سامة¹.

الكشف عن الاختراع:

علي تقرير لخواص المواد المتاحة هذه ، تمت البداية بالفعل في نهاية 1980 لبحث هذه المواد بالنسبة إلي التطبيقات الكهروضوئية². تم صدور تقرير بشأن الخلية الشمسية CZTS في عام 1988 من قبل ايتو ناكازاوا³. تم الاستخدام هنا لصمام ثنائي غير متجانس متضمن طبقة موصله من كادميوم - أكسيد قصدير ورشت طبقة CZTS علي جزيفات الصلب. عن طريق المعالجة الحرارية لهذا التكوين ، فإنه من الممكن بعد سنة⁴ أن تزيد الكهروضوئية من 165 ميلي فولت الي 250 ميلي فولت (دائرة تيار - قصيرة : 0.1 ميلي أمبير / سم²) . في 1997 ، فريدل ماير وأخرين أنتجوا CZTS عن طريق ترسيب البخار الحراري. قد تم تقرير درجات الكفاءة والتي كانت 2.3% والكهروضوئية كانت 570 ميلي فولت للخلية الشمسية المصنوعة من هذه المادة و CdS/ZnO ⁵. وأنتجت لاحقا CZTS بواسطة RF رش الصمام المفرغ ذو المجال المغناطيسي⁶ بواسطة المعالجة بالكبريت في الحالة الغازية للبخار السابق

الترسب بواسطة وسائل الشعاع الأليكتروني. أعلى معدل للكفاءة لطبقة رقيقة CZTS خلايا شمسية تم تقريرها تصل الي حوالي 5.45 %⁷ .

في التطبيقات الكهروضوئية المذكورة أنفا ، تم تشكيل CZTS فقط بعد تكوين الطبقة بواسطة التبلور الحادث بالتأثير الحراري ، حيث أن الطبقات ، بينما تحتوي علي بلورات والتي لها حدود حبيبات مع بعضها البعض ، ولا تحتوي مع ذلك علي بلورات مع أسطح مشبعة. هذا له أهمية كبيرة للحد من فقد إعادة الإتحاد من أزواج الناقل المتولد في المواد .

وبصرف النظر عن تقنيات الانتاج التي سبق ذكرها ، طبقات CZTS قد تم أيضا انتاجها باستخدام تقنيات الرش بالإنحلال الحراري. مادرازييس وأخرين⁸ قاموا بتوليف متراكبات ثيوبوريا لكل من CuCl ، ZnCl₂ و SnCl₄ وأنتجوا طبقات CZTS مع هذه المواد البادئة في محلول مائي. كامون وأخرين⁹ استخدموا محلول مائي لكل من CuCl ، ZnCl₂ و SnCl₄ و ثيوبوريا لعملية الرش. في كلا الأبحاث المنشورة ، المحاليل المائية يتم رشها علي الطبقات السفلية المسخنة إلي درجة حرارة بين 225 و 360°م .

ومع ذلك ، فإن انتاج مركبات رباعية وخماسية ليس تافها ، وغالبا ما يتم استخدام أساليب توليف معقدة لانتاج هذه المركبات بطريقة محددة. فضلا عن ذلك ، لاتوجد تقارير تفيد بأن البلورات النانومترية المتضمنة مركبات رباعية ، مثل CZTS علي سبيل المثال ، أو مركبات شالكوجينيد خماسية من نوع Ib-IIb-IV-VI تكون قادرة علي أن يتم إنتاجها في تكوين متكافئ بالمعني الوارد في الاختراع هنا. كما هو بالفعل موضح أعلاه ، عامل مهم هنا يكون الفرق بين البلورات في الطبقة الأولية الغير منظمة والبلورات مع الأسطح المحددة ، مثل أنها لاتنشأ في حالة الوسائل التي تكون أولا طبقة متجانسة ، مثل ترسيب البخار ، الرش ، البصق ، CVD و PECVD ، مالم تكون المكونات الإضافية في الطبقة مصفوفة محددة للبلورات)

النانو (الناشئة. خلاف ذلك ، البلورات المحددة أو الأسطح ذات البلورات النانومترية تنشأ فقط عند طبقة الاسطح ، مثل ما أنتجت علي سبيل المثال في العمل بواسطة كامون وآخرون⁹ . مع AFM. هياكل السطح من هذا القبيل ، مع ذلك ، ليست دليل علي التبلور في الصورة النانومترية ، مثل ماهي موضوع الاختراع هنا .

الوصف التفصيلي:

5

قد تم بالفعل انتاج أشباه الموصلات Cu_2FeSnS_4 (Ib-VIII-IV-VI) و Cu_2CoSnS_4 (Ib-IX-IV-VI) بواسطة وسائل طرق مكلفة في صورة بلورات نانومترية بواسطة أن وأخريين¹⁰ . عن طريق وسائل توليف الأتوكلاف من الكلوريدات باستخدام ثيوريوريا كمصدر للكبريت وماء كمذيب. زمن التفاعل يتراوح من 14 إلى 20 ساعة. طريقة الانتاج ، مع ذلك ، تختلف جذريا عن الأساليب المذكورة هنا والتي هي موضوع هذا الاختراع. تطبيق للمركب لم يتم وصفها حتي الآن .

10

يهدف الاختراع إلي توفير علاج هذا .

يتعلق الاختراع بمادة متراكبة تتضمن مالا يقل عن إثنين من المكونات ، والتي تتميز في أن أحد المكونات يكون موجود في صورة جسيمات نانومترية ، والذي يتكون من ثلاثة معادن علي الأقل وما لا يقل عن مادة واحدة غير معدنية وقطرها يكون أقل من واحد ميكروميتر ، يفضل أقل من 200 نانوميتر . تنتج التركيبة الرباعية من عدد من العناصر ، مثل ثلاث معادن تتحد مع واحدة غير معدنية. اذا ، ومع ذلك ، تم استخدام أربعة معادن و واحدة غير معدنية ، تنتج التركيبة الخماسية .

15

تم الإفصاح عن مزيد من التجسيديات المفيدة لهذه المادة المترتبة وفقا للاختراع في المطالبات من 2 إلى 6 .

يتعلق الاختراع مزيدا بطبقات حساسة للضوء متضمنة المادة المترتبة وفقا للاختراع ، والتي تتميز في أن واحدة علي الأقل عضوية ، كوبوليمر ذو نشاط كهربائي أو وحدات أحادية و متكررة ويتم اختيارها من المجموعة : عديد الشوفينات ، عديد بارافينيلين فينيلينات ، عديد الفلورينات ، عديد بارافينيلينات ، عديد الأنيلينات ، عديد البيروول ، عديد الأستيلينات ، عديد الكاربازولات ، عديد الأمينات العطرية ، عديد ايزوثيونافتلينات ، عديد بتروثيادوزلات و / أو مشتقاتهم تكون موجودة كعنصر عضوي نشيط كهربيا. تتضمن الطبقة الحساسة للضوء وفقا للاختراع عنصر غير عضوي ، عنصر جسيمات نانومترية نشيطة كهربيا والتي تظهر 5 إنعكاسات الأشعة السينية مع توسيع نطاق ملحوظ ، أي توسيع لعرض نصف قيمة 10 الإنعكاسات للمادة الصلبة بما لا يقل عن 10%.

يتعلق الاختراع مزيدا لطريقة لانتاج طبقة حساسة للضوء وفقا للاختراع ، والتي تتميز في أن المحلول المغطي لأيونات المعدن وواحد علي الأقل من السلائف يترسب علي السطح والذي يفضل أن يكون له درجة أقل من 100° م .

15 يتم الإفصاح عن مزيد من التجسيديات المفيدة لهذه الطريقة وفقا للمطالبات الفرعية .

يتعلق الاختراع مزيدا بالاستخدام للطبقة الحساسة للضوء وفقا للاختراع لانتاج مكونات ذات خواص ومضان فضلا عن المكونات أو التجميعات الثانوية مع سعة تخزين مثل الخلايا الشمسية ، أجهزة الاستشعار أو الكواشف ، الكهربائية أو الضوئية ، متضمنة نطاق UV ، IR ، والميكروويف ، مكونات ، مفاتيح ، شاشات أو مكونات تبعث إشعاع ، مثل أشعة الليزر أو المصابيح . 20

الأساليب الجديدة المتكثرة للمركبات الرباعية ، الخماسية أو الأكثر تعقيدا من نوع -IV-IIb-Ib VI تكون مناسبة ومتفوقة بشكل كبير ، علي اساس الزمن القصير للتفاعل ، البساطة ، المركبات البادئة البسيطة التي يمكن الوصول إليها والمواد العالية النقاوة ، لانتاج جسيمات نانومترية و ، كذلك ، وبشكل غير مباشر أيضا لانتاج طبقات نشطة كهروضوئيا. تتطلب هذه الطرق للتوليف فقط وقت تفاعل في حدود 20 دقيقة أو 60 دقيقة ، والتي تمثل تحسنا إضافيا علي الطريقة المنشورة بواسطة آن وآخرون .

في طرق إستنباط التوليف ، يتم استخدام والإعتماد علي أملاح معادن بسيطة ، مثل الكلوريدات ، البروميديات ، الأيودات ، النترات ، الكبريتات ، الخلات ، الاستيل استيونات ، الكربونات ، الفورمات ، الكارباميت ، ثيوكارباميت ، زانثات ، ثلاثي ثيو كربونات ، فوسفات ، ثيولات ، ثيوسيانات ، الطرطرات ، الاسكوربات ، الفيثالوسيانات ، الكبريت العنصري ، السيلينيوم أو التيلوريوم ، كمصدر للشالكوجين والأوليل أمين ، دوديسيل أمين أو النونيل أمين أو الأمينات الأخرى كمذيب. وعلاوة علي ذلك ، الأيونات الكبريتية من الأملاح المعدنية يمكن أيضا أن تعمل كمصدر للكبريت .

توفر هذه الطريقة جسيمات نانومترية وفيرة مع شكل حبيبات لها حيز حوالي 5 نانومتر وأشكال جسيمات موحدة لقياس الإتحاد العنصري .

من ناحية أخرى ، يمكن أيضا انتاج طبقات جسيمات نانومترية وفيرة مباشرة في مصفوفة من أملاح معدنية بسيطة ، مثل الكلوريدات ، البروميديات ، الأيودات ، النترات ، الكبريتات ، الخلات ، الاستيل استيون ، الكربونات ، الفورمات ، الكارباميت ، الثيوكارباميت ، زانثات ، ثلاثي ثيو كربونات ، فوسفات ، ثيولات ، ثيوسيانات ، الطرطرات ، الاسكوربات ، الفيثالوسيانات ، ومصدر للكبريت مثل الكبريت العنصري ، H_2S ، الكبريتات ، ثيواسيتاميد

، ثيوبيوريا أو أيضا أنيونات من الأملاح المعدنية المستخدمة في البيريدين أو المذيبات العضوية الأخرى ، مثل علي سبيل المثال الاسيتون ، ميثيل ايثيل كيتون ، كلوروفورم ، طولوين ، كلوروبترين ، THF أو ايثانول. البوليمرات ، ولكن أيضا مركبات عضوية أو غير عضوية ، يمكن أن تستخدم كمصفوفة .

5 تنشأ مزايا أخرى من خلال الانتاج المباشر لجسيمات نانومترية في مصفوفة. علي اساس قطرههم الصغير ، الجسيمات النانومترية التي لها خواص محددة والتي أحدثتها بواسطة الكمي ، مثل علي سبيل المثال التغير في الخواص الإلكترونية و البصرية ، والتي يمكن الحصول عليها بتفوق فقط اذا كانوا لاينمو ، أي يتكثروا. هذه الخواص الخاصة يمكن لذلك أن تكون من الافضل الحصول عليها في مصفوفة ثابتة ، منذ أن الجسيمات النانومترية تكون أكثر ثباتا هنا أكثر من المثال في المحلول . 10

تستخدم الجزيئات النانومترية المخلفة لانتاج طبقات عديدة التبلور من مواد أشباه الموصلات ، والتي تكون مناسبة للتطبيقات الكهروضوئية. في هذه الطريقة ، يترسب محلول الجسيمات النانومترية علي الطبقة السفلية ويسخن بعد ذلك ، من أجل التخلص من المثبت العضوي من الطبقة ومن ناحية أخرى لتليد الجسيمات النانومترية معا لتكوين مادة عديدة البلورات للتطبيقات ذات البريق والتطبيقات الإلكترونية . 15

وعلاوة علي ذلك ، يمكن استخدام طرق التوليف الممثلة هنا لانتاج طبقات حساسة للضوء وتتضمن خليط من هذه الجسيمات النانومترية مع عنصر عضوي نشيط كهروضوئيا - وهذا يمكن من ناحية أخرى أن يكون مركب عضوي نشيط كهروضوئيا ذو وزن جزيئي منخفض ، أو بوليمر نشيط كهروضوئيا. كبديل ، يمكن أن يتم انتاج الجسيمات النانومترية الناجمة بواسطة التفاعل الحراري مباشرة في العنصر النشط في الخطوة التالية لخطوة التغطية. تعمل 20

المكونات العضوية في مثل هذه المخاليط كمانح للإلكترون وفتحة التوصيل ، الجسيمات النانومترية كمتلقيات للإلكترون وموصلات إلكترون .

وأوضح الاختراع أدناه في مزيد من التفاصيل مع معاونة الأمثلة الممكنة لتحسيد تنفيذ الاختراع .

5 مثال 1 : تخليق جسيمات نانومترية من Cu_2ZnSnS_4 في محلول لانتاج طبقات عديدة البلورات شبه موصله

10 يتم إذابة 1 ميلي مول (190.5 ملجم) CuI ، 0.5 ميلي مول (68.1 ملجم) $ZnCl_2$ و 0.5 ميلي مول (31302 ملجم) SnI_4 في 10 مللي أوليل أمين (كبديل : دوديسيل أمين ، نونيل أمين) . 6 مللي مول (192.4 ملجم) كبريت (متسامي) مذاب في 3 مللي أوليل أمين (كبديل : دوديسيل أمين ، نونيل أمين) يتم إضافتهم ، ويتم تسخين المحلول إلى $220^{\circ}C$ لمدة 60 دقيقة . من أجل التنقية ، يتم ترسيب الجزيئات في ميثانول بعد التبريد لمحلول التفاعل ثم يتم طرده مركزيا . يتم تخفيف الجسيمات النانومترية الناتجة عند $60^{\circ}C$ ثم تذاب في مذيبات مختلفة لتحليلات أخرى أو إختبارات أخرى ، مثل الكلوروفورم ، ثنائي كلوروميثان ، الطولوين أو الهيكسان .

15 يتم ترسيب محلول الجسيمات النانومترية علي الطبقة السفلي ، وتسخن الطبقة الناشئة حتي $500^{\circ}C$ لمدة ساعتين . وبذلك يتم تشكيل الطبقة المتعددة البلورات .

يتم تمثيل الحيوذ الجرامي للجزيئات النانومترية (TR 105 A) وطبقة البلورات العديدة TR 105 (B) في شكل 1 وشكل 2 علي التوالي . شكل 1 يبين تحليل XRD للجزيئات النانومترية من Cu_2ZnSnS_4 وشكل 2 يبين تحليل XRD لجزيئات Cu_2ZnSnS_4 النانومترية (A) مباشرة بعد

التحليل و (B) بعد ساعتين من المعالجة الحرارية عند 500°م. القمم العريضة عند 28.4° (112) ، 32.9° (004 / 200) ، 47.3° (204 / 220) ، 56.01° (312 / 116) ، 69.1° (008 / 400) و 76.3° (316 / 332) الناشئة من إنعكاسات البلورات الكيسترايت الأكبر في الكثافة ، تنشأ القمة العريضة حول 20° من مثبت أوليل أمين الذي مازال موجود في العينة. بعد المعالجة الحرارية لطبقة الجسيمات النانومترية هذه لمدة ساعتين عند 500°م ، يتم إجراء تحليل XRD مرة أخرى (انظر شكل 2 ، TR 105B). القمم دقيقة ومدببة بشكل ملموس نتيجة لتبلد البلورات الأولية معا - تزيد أبعاد البلورات الأولية من تقريبا 5 إلى حوالي 30 نانوميتر، وجميع الانعكاسات المميزة¹¹ لمركب Cu_2ZnSnS_4 تكون موجودة. علاوة على ذلك ، يتم تبخير الأوليل أمين الموجود أو يتحلل بواسطة المعالجة الحرارية وبذلك القمة عند 20° تختفي تماما. وبهذه الطريقة يمكن إنتاج طبقات عديدة البلورات وعالية النقاوة .

للجسيمات والتي يتم تحليلها مباشرة بعد التخليق ، يتم الحصول على بلورات ذات حجم 5.6 نانوميتر بواسطة الصيغة ديباي- شيرر. تزيد أبعاد البلورات الأولية إلى ~ 30 نانوميتر في حالة المعالجة بالحرارة للجسيمات النانومترية .

تثبت تحليلات XRD بشكل قاطع أن الجسيمات النانومترية الناتجة هي جزيئات رباعية CZTS (البنية البلورية : كيسترايت) .

علاوة على ذلك ، تم إنتاج الجسيمات النانومترية ZTS مع معايير التوليف الأتية (انظر جدول 1)

جدول 1 : معايير تحاليل لتخليق جسيمات CZTS النانومترية أخرى

المذيب	زمن التفاعل/ساعات	درجة حرارة التفاعل/°م
--------	-------------------	-----------------------

220	1	اوليل امين
160	8	اوليل امين
220	1	دوديسيل أمين
120	9	دوديسيل أمين
200	1	دوديسيل أمين
120	12	نونيل امين
		نونيل امين

علاوة علي ذلك ، تم التحقيق من الجسيمات النانومترية الناتجة باستخدام وسائل ضوئية مثل طيف UV-Vis وطيف الومضان. طيف الأشعة فوق البنفسجية UV-Vis للجسيمات النانومترية لمركب Cu_2ZnSnS_4 ، المذابة في هيكسان ، والمثلة في شكل 3 وتبين أن محلول الجسيمات النانومترية يبدأ في الامتصاص قليلا من تقريبا 850 نانومتر ، والتي تتطابق مع فجوة النطاق ل CZTS. يمكن إكتشاف إرتفاع حاد في الإمتصاص من 650 نانومتر. طيف الإنبعاث والإثارة في شكل 4 يبين أن الجسيمات النانومترية الناتجة ل CZTS ، أي جزيئات Cu_2ZnSnS_4 النانومترية تذوب في الهيكسان ، يظهر وميض ملحوظ مع حد أقصى 445 نانومتر .

مثال 2 : انتاج طبقات جسيمات نانومترية من Cu_2ZnSnS_4

1.65 مللي مول (20.2 ملجم) $CuAc$ ، 0.0825 مللي مول (18.1 ملجم) $ZnAc_2$ ، 0.0825 مللي مول (29.3 ملجم) $SnAc_4$ و 1.65 مللي مول (125.6 ملجم) ثيووريا يتم إذابتهم في حمام موجات فوق الصوتية في 2 مللي بيريدين. يتم استخدام المحلول الأصفر الباهت نقطة نقطة علي ركيزة زجاجية. بدلا من ذلك ، يتم أيضا ترسيب المحلول عن طريق وسائل تقنية الرش مثل الفرش الهوائية.

وبالتالي الطبقات التي تم الحصول عليها يتم تسخينها تحت جو من غاز حامل حتى 100°C لمدة 8 دقيقة ، إلى 150°C لمدة 8 دقائق وإلى 200°C لمدة 8 دقائق. الرقائق يصبح لونها أحمر ، ثم بني وأخيرا إسود. يتم تحليل المادة التي تم الحصول عليها بواسطة مطياف حيود الأشعة السينية. شكل 5 يبين الحيود الجرامي لطبقة CZTS المتكونة (أ) بعد المعالجة الحرارية عند 200°C و (ب) بعد المعالجة الحرارية عند 500°C .

القمم العريضة عند 28.4° (112) ، 47.3° (204 / 220) ، 56.1° (312) / 116° ، 69.1° (008 / 400) و 76.3° (316 / 332) تنشأ من إنعكاسات $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ ذات الكثافة الأعلى. حجم البلورات الأولية يتم التأكد منها عن طريق علاقة ديبي-شيرر في حوالي 3.5 نانومتر .

10 اذا تم معالجة العينة 2 بالحرارة عند 500°C لمدة ساعتين ، تزيد إلى حد ما حجم البلورات الأولية (5 نانومتر) ، عرض القمة يصبح أدق ، وتظهر قمم مميزة أخرى عند 18.2° (101) و 32.9° (004 / 220) .

وعلاوة على ذلك ، فمن الممكن أيضا أن ينتج هذا التوليف مع الكلوريدات أو الأيودات كمواد بادئة ، واستخدام ثيواسيتاميد بدلا من ثيويوريا كمصدر للكبريت .

15 مثال 3 : انتاج عديد- 3 - هيكسيل ثيوفين $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ / (P3HT) معظم أسطح وصلات الخلايا الشمسية .

تستخدم جسيمات $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ النانومترية التي تم الحصول عليها في التوليف في مثال 1 في الإتحاد مع البوليمر النشط كهربيا P3HT كمانح للطبقة النشطة للمركب المتناهي في الصغر للخلايا الشمسية. من أجل هذا الغرض ، يتم أولا إزالة الكمية الزائدة من المثبت (أوليل أمين

(عن طريق تبادل الليجند مع حامل البريدين ، ثلاث مرات. محلول $P3HT / Cu_2ZnSnS_4$ يتم الحصول عليه بعد ذلك في كلوروفورم (تركيز بوليمر 4 ملجم / مللي ، تركيز الجسيمات النانومترية : 12 ملجم / مللي) .

5 يتم بناء الخلية الشمسية طبقة بعد طبقة علي ركيزة زجاجية مغطاه - ITO كطبقة أولي ، بولي ايثيلين دايوكسي ثيوفين : بولي ستيرين - سلفونات (PEDOT:PSS) يترسب عن طريق الطلاء لضمان سلاسة الاليكترود ITO. ا تجفف لطبقة المترسبة تحت غاز حامل عند حوالي 80°C . ترسب الطبقة النشطة (محلول $P3HT/Cu_2ZnSnS_4$ في كلوروفورم) مرة أخرى عن طريق الطلاء المغزلي كالخطوة التالية. يتبع ذلك خطوة التحفيف (15 دقيقة ، 150°C) تحت غاز حامل ، انتاج الخلية الشمسية اكتمل مع ترسيب البخار الحراري من الاليكترود المعدني (الومنيوم) . 10

تمثل منحنيات التيار / الفولت النموذجية للنتاج $P3HT/Cu_2ZnSnS_4$ لأسطح وصلات الخلايا الشمسية في الشكل 6 .

15 تيار الدائرة القصيرة لهذه الخلية يكون صغير نسبيا نتيجة أن نسبة الأوليل أمين لاتزال عالية في الجزئيات النانوية ، ولكن يمكن زيادتها عن طريق مزيد من التحسين لتبادل الليجند. الفولت الضوئي الواصل يكون 570 مللي فولت ، والذي ينجم عن طريق إتحد المواد $P3HT$ و Cu_2ZnSnS_4 ، ويكون أمر ضروري .

مثال 4 : انتاج بولي بارافينيلين -فينيلين $(PPV)/Cu_2ZnSnS_4$ لأسطح وصلات الخلايا الشمسية

من أجل إنتاج أسطح وصلات الخلايا الشمسية (PPV)/Cu₂ZnSnS₄ ، ترسب طبقة PPV علي الركيزة الزجاجية المغطاه - ITO من أجل تجنب الدوائر القصيرة. لهذا الغرض ، محلول PPV مائي (بولي بارافينيلين - فينيلين) يستخدم المحلول السالف (بولي (بارا - زيلين - تيتراهدروثيوفينيم كلوريد)) نقطة نقطة علي الركيزة وتسخن إلي 160°م لمدة 15 دقيقة.

5 محلول (PPV)/Cu₂ZnSnS₄ السالف (خليط من 2 مللي PPV السالف (2.5 ملجم / مللي)

مع جسيمات (PPV)/Cu₂ZnSnS₄ النانومترية السابقة (17.3 ملجم CuI ، 6.6 ملجم ZnCl₂ ،

20.8 ملجم SnAc₄ ، 68.4 ملجم TTA ، 2 مللي بيريدين) يتم الحصول عليها ، يخفف

1 : 10 وتستخدم نقطة نقطة علي طبقة PPV وتسخن لدرجة 160°م لمدة 15 دقيقة تحت

جو من الغاز الخامل. بذلك تكون تكونت طبقة المركب المتناهي في الصغر (النانومترية)

10 (PPV)/Cu₂ZnSnS₄ ، والتي هي بمثابة الطبقة النشطة في الخلية الشمسية. الخلية الشمسية تكون

إنتهت عن طريق ترسيب البخار من الإليكترودات الألومنيوم. كما يتبين من شكل 7

منحنيات الفولت / التيار المميزة ، أسطح وصلات الخلايا الشمسية (PPV)/Cu₂ZnSnS₄ لها

فولت ضوئي حوالي 389 مللي فولت وكثافة تيار ضوئي حوالي 1.0 ميكروأمبير / سم² .

لتلخيص ذلك ، يمكن القول أن الجسيمات النانومترية وفقا للاختراع ، علي حساب تركيبهم

15 الرباعي ، الخماسي أو حتي الدرجة الأعلى ، تشكل لتكوين طبقات عديدة البلورات مع

خصائص أشباه الموصلات .

علي اساس تأثيرات التآزر المنتجة ، وبالتالي تحقيق نتائج مرضية للغاية في التطبيقات المطلوبة ،

كما هو الحال في الخلايا الكهروضوئية .

التنويه بمراجع من المؤلفات المنشورة :

1- ه. كاتاجيري ، ن. ساساجوشي ، س. هاندو ، س. هوشينو ، مجلة أوهاشي ، ت. يوكوتا ، سول. مواد الطاقة ، خلايا شمسية رقم 49 (1997) صفحة 407 - 413 .

2- ه. كاتاجيري ، رقائق صلبة رقيقة 480 - 481 (2005) 426 - 432 . 10

3- ك. ايتو ، ت. ناكازاوا ، مجلة التطبيقات الفيزيائية - اليابان عدد 27 (1998)
صفحة 2094 .

4- ك. ايتو ، ت. ناكازاوا ، منشورة في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الكهروضوئية والهندسة ،
سيدني ، 1989 ، صفحة 341 .

5- ث. فريدل ماير ، ن. وايسير ، ت. والتر ، ه. ديتريش ، ه.و. شوك ، منشورة في المؤتمر
الأوروبي الرابع عشر للعلوم الكهروضوئية والهندسة والمعارض ، بيدفورد ، 1997 ، صفحة
1242 . 15

6- ج. س. سيول ، س. و. لي ، ج. س. لي ، ه. د. نام ، ك. ه. كيم ، سول. مواد الطاقة ، خلايا شمسية رقم 75 (2003) صفحة 155 .

7- ه. كاتاجيري ، ك. جيمبو ، ك. مورايا ، ك. تشيوشيدا ، منشورة في المؤتمر العالمي الثالث للعلوم الكهروضوئية لتحويل الطاقة الشمسية ، أوساكا ، 2003 ، صفحة 2874 .

8- ج. ماداراسيز ، ب. فومبيكز ، م. أوكايا ، س. كانيلكو ، الحالة الأيونية الصلبة 141 5
- 142 (2001) صفحة 439 .

9- ن. كامون ، ه. بوزويتا ، ب. ريزيك ، أفلام صلبة رقيقة 515 (2007) صفحة
5949 - 5952 .

10- سي. أن ، ك. تانج ، ج. شين ، سي. وانج ، ل. هيونج ، و. كيان ، نشرة MRS
رقم 38 (2003) صفحة 823 - 830 . 10

11- و. شافير ، ر. نيتشه ، نشرة الأبحاث الرياضية رقم 9 (1974) صفحة 645 -
.454


عناصر الحماية

- 1 1 -1 مادة مركبة تتضمن علي الأقل إثنين من العناصر ، تتميز في أن علي الأقل أحد
- 2 العناصر يكون موجود في صورة جسيمات نانومترية ، والذي يتكون من ثلاث معادن علي
- 3 الأقل ومادة غير معدنية وقطرها يكون أقل من واحد ميكروميتر ، يفضل أقل من 200 نانوميتر .
- 1 2 -2 مادة مركبة وفقا لعنصر الحماية 1 ، تتميز في أن الجسيمات النانومترية تكون موجودة
- 2 في صورة بللورية ، وإنعكاسات الأشعة السينية لها تتميز بإتساع ملحوظ .
- 1 3 -3 مادة مركبة وفقا لعنصر الحماية 1 أو 2 ، تتميز في أن حجم الجسيمات النانومترية
- 2 يمكن تحديده بالميكروسكوب الإلكتروني .
- 1 4 -4 مادة مركبة وفقا لأي من عناصر الحماية الجارية 1 الي 3، تتميز في أن الجسيمات
- 2 النانومترية تكون جزء في مصفوفة تتضمن علي الأقل عنصر واحد آخر من مادة المادة المركبة .
- 1 5 -5 مادة مركبة وفقا لأي من عناصر الحماية 1 إلي 4 ، تتميز في أن مادة المادة المركبة
- 2 تحتوي علي مادة عضوية واحدة علي الأقل .
- 1 6 -6 مادة مركبة وفقا لأي من عناصر الحماية 1 إلي 5 ، تتميز في أن الجسيمات
- 2 النانومترية تكون موجودة في علي الأقل عنصر آخر من مواد التركيبة في تركيز يكون كافي
- 3 لاستمرار ، توصيل المسارات الناشئة بين الجسيمات النانومترية والعناصر الأخرى .
- 1 7 -7 الطبقة المتفاعلة للضوء تتضمن مادة مركبة وفقا لأي من عناصر الحماية 1 إلي 6 ،
- 2 تتميز في أن علي الأقل واحد عضوي ، بوليمر نشيط كهربيا ، كوبوليمر أو بوليمر أحادي
- 3 يتم إختياره من مجموعة من بولي ثيوفينات ، بولي بارافينيلين فينيلينات ، بولي فلورينات ،
- 4 بولي بارافينيلينات ، بولي الأنيلينات ، بولي بيرولات ، بولي استيلينات ، بولي كاربازولات

- 5 ، بولي أربيل أمينات ، بولي ايزوي ثيانثينات ، بولي بزو ثيادادولات و / أو مشتقاتهم تكون
6 عنصر موجود كمادة عضوية ، نشيط كهربيا .
- 1 8- الطبقة الحساسة للضوء وفقا لعنصر الحماية 7 ، تتميز في أن العنصر الغير عضوي ،
2 النشط كهربيا يكون موجود في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تظهر إنعكاسات حيود
3 الأشعة السينية بإتساع ملحوظ ، أي توسيع عرض قيمة النصف للإنعكاسات للمادة الصلبة
4 بقيمة 10 % علي الأقل .
- 1 9- طريقة لانتاج طبقات حساسة للضوء وفقا لعنصر الحماية 7 أو 8 ، تتميز في أن
2 محلول الطلاء من أيونات معدنية وعلي الأقل ترسب أحد المواد السالفة علي السطح .
- 1 10- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 9 ، تتميز في أن محلول الطلاء يحتوي جسيمات
2 نانومترية من مركب رباعي ، خماسي أو درجة أعلي ، والتي يتكون من 3 معادن علي
3 الأقل ومادة غير معدنية واحدة علي الأقل ، حيث يترسب محلول الطلاء علي السطح
4 والذي تكون درجة حرارته أقل من 100° م .
- 1 11- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 9 أو 10 ، تتميز في أن الانتاج للطبقة الحساسة للضوء
2 يتم عند ضغط عادي مع وقت تفاعل أقل من 12 ساعة .
- 1 12- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية 9 إلي 11 ، تتميز في أن محلول الطلاء يحتوي
2 علي جسيمات نانومترية لمركب رباعي و / أو خماسي ، والذي يتكون من 3 معادن علي
3 الأقل ومادة غير معدنية واحدة علي الأقل ، وأن محلول الطلاء يتم تثبيته بواسطة مركب
4 عضوي مع استخدام دالة النحاس و يترسب علي السطح .
- 1 13- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلي 12 ، تتميز في أن المحلول السالف
2 يتضمن شالكوجينيد و يترسب بواسطة وسائل تقنيات الرش علي الركيزة التي لها درجة
3 حرارة أقل من 100° م .

- 14- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 13 ، تتميز في أن الطبقة الحساسة
 2 للضوء تخضع لاحقا إلى مزيد من المعالجة الحرارية في معدل حرارة من 40° إلى 1000°م
 3 ، يفضل من 40° إلى 400°م .
- 15- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 14 ، تتميز في أن مركب واحد
 2 علي الأقل يكون موجود في محلول الطلاء في صورة جسيمات نانومترية ، والتي لها حجم
 3 يمكن أن يتم تعيينه بواسطة الميكروسكوب الأليكتروني .
- 16- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 15 ، تتميز في أن مركب واحد
 2 علي الأقل يكون موجود في محلول الطلاء في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تتميز في
 3 أنها محتوية علي عنصر واحد علي الأقل من المجموعة I. الفرعية ، يفضل Cu ، Ag ، Au .
- 17- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 16 ، تتميز في أن مركب واحد
 2 علي الأقل يكون موجود في محلول الطلاء في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تتميز في
 3 أنها محتوية عنصر واحد علي الأقل من المجموعة II. الفرعية ، يفضل Zn ، Cd ، Hg .
- 18- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 17 ، تتميز في أن مركب واحد
 2 علي الأقل يكون موجود في محلول الطلاء في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تتميز في
 3 أنها محتوية علي عنصر واحد علي الأقل من المجموعة IV. الفرعية ، يفضل C ، Si ، Ge ،
 . Pb ، Sn
- 19- الطريقة وفقا لأي من عناصر الحماية من 9 إلى 18 ، تتميز في أن مركب واحد
 2 علي الأقل يكون موجود في محلول الطلاء في صورة جسيمات نانومترية ، والتي تتميز في
 3 أنها محتوية علي عنصر من مجموعة الشالكوجين ، يفضل O ، S ، Se ، Te ، Po .
- 20- استخدام طبقات حساسة للضوء وفقا لعنصر الحماية 7 ، 8 لانتاج مركبات لها
 2 خواص وميض .


- 1 21- استخدام طبقات حساسة للضوء وفقا لعنصر الحماية 7 أو 8 لانتاج المكونات أو
- 2 التجميع الثانوي مثل الخلايا الشمسية ، أجهزة الإستشعار أو الكواشف ، كهربية أو ضوئية
- 3 ، بما ذلك نطاق الأشعة فوق البنفسجية UV ، الأشعة تحت الحمراء IR والميكروويف ،
- 4 مكونات ، مفاتيح التحكم ، شاشات أو المكونات التي تنبعث منها إشعاع مثل الليزر أو
- 5 المصابيح .



شكل ١


أصل		
		اسم الطالب
I	رقم اللوحة	7
		عدد اللوحات
		رقم الطلب/التاريخ/الساعة

٧/٢



شكل ٢


أصل		
اسم الطالب		
2	رقم اللوحة	7
عدد اللوحات		
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		



شكل ٣

أصل			
			اسم الطالب
3	رقم اللوحة	7	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			تم قسمة الكتاب / الطالب


٧/٤



شكل ٤

أصل			
			اسم الطالب
4	رقم اللوحة	7	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة


٧/٥



شكل ٥

أصل		
اسم الطالب		
5	رقم اللوحة	7
عدد اللوحات		
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
توقيع الطالب / الطالب		


٧/٦



شكل ٦

أصل		
اسم الطالب		
6	رقم اللوحة	7
عدد اللوحات		
رقم الطلب/التاريخ/الساعة		
توقيع الوكيل / الطالب		

٧ / ٧



شكل ٧

أصل			
			اسم الطالب
7	رقم اللوحة	7	عدد اللوحات
			رقم الطلب / التاريخ / الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب