



(12) FASCICULE DE BREVET

- (11) N° de publication : **MA 37578 B1**
- (43) Date de publication : **31.03.2016**
- (51) Cl. internationale : **C04B 35/04; C04B 35/043; C04B 35/515; C04B 35/584; C04B 35/565; C04B 35/58; C04B 35/56**
-
- (21) N° Dépôt : **37578**
- (22) Date de Dépôt : **27.11.2014**
- (30) Données de Priorité : **15.06.2012 EP 12172161.7**
- (86) Données relatives à l'entrée en phase nationale selon le PCT : **PCT/EP2013/059491 07.05.2013**
- (71) Demandeur(s) : **REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstraße 11 A-1100 Wien (AT)**
- (72) Inventeur(s) : **HARMUTH, Harald ; GSCHIEL, Sabine**
- (74) Mandataire : **ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (TMP AGENTS)**
-
- (54) Titre : **MÉLANGE CÉRAMIQUE IGNIFUGE ET PIERRE FORMÉE À PARTIR DE CELUI-CI**
- (57) Abrégé : L'invention concerne un mélange céramique ignifuge et une pierre céramique ignifuge formée à partir de celui-ci.

-١-

(عجنة خزفية صامدة للحرارة وطوب متكون منها)

الملخص

يتعلق الاختراع الحالي بعجنة خزفية صامدة للحرارة وبقالب طوب خزفي صامد للحرارة منتج منها.

5

10

15

9

عجنة خزفية صامدة للحرارة وطوب متكون منها

(الوصف الكامل)

المجال التقني:

يتعلق الاختراع بعجنة خزفية صامدة للحرارة وأيضاً قالب طوب خزفي صامد للحرارة متكون منها.

5 الخلفية التقنية:

تقع المنتجات الخزفية الصامدة للحرارة في فئات مختلفة، على سبيل المثال المنتجات الأساسية وغير الأساسية. يتعلق الاختراع فقط بالمنتجات الأساسية، تحديداً عجنة وقالب طوب تتكون مادة القاعدة الأساسية الخاصة به من أكسيد ماغنسيوم ملبد و / أو أكسيد ماغنسيوم منصهر.

تكون العجنتان العامة وقوالب الطوب معروفة من DE 44 03 869 2C و DE 198 59

10 372 1C. بغض النظر عن مادة القاعدة الأساسية، تشتمل المنتجات المعروفة على خامات بلورية معدنية (هيرسينيت، جالاكسيت، جاكوبسيت).

الكشف عن الاختراع:

لقد وجد أنه في هذا الطلب عن طريق دمج مادة القاعدة الأساسية مع الخامات البلورية المعدنية المذكورة من قبل، يمكن تحقيق خصائص ميكانيكية مميزة خاصة بالمنتج المحترق. تحديداً، يتم تحسين القابلية للسحب والطرق (القصف) الخاصة بالجسم المتكون المحترق (تقليلها)؛ في بعض الحالات يتم تحسين المقاومة، تحديداً للمهاجمة بواسطة المواد القلوية.

يُذكر أنه لم يتم إدراك التفاعل وآليات التليد أثناء حرق الأجزاء المناظرة بشكل تام بعد، بالرغم من أن العديد من الاستنتاجات تشير إلى أن التليد التام الكثيف فيما بين مكونات العجنة الفردية لا

يحدث، مما يعني أن الجزء المحترق أيضاً يُظهر درجة من "المرونة" (القابلية للانثناء). بصياغة أخرى، بالرغم من أن مكونات العجينة تكون متضمنة في تفاعل فيزيائي - كيميائي أثناء الحرق، يكون المنتج بالرغم من ذلك أقل قابلية للقص من مكونات العجينة الفردية ويكون "أكثر مرونة" إجمالاً.

بالرغم من أن المنتجات الصامدة للحرارة المذكورة من قبل قد أدت بنجاح في الصناعة للعديد من السنوات ويتم استخدامها لتبطين أفران الأسمنت الدوّارة، على سبيل المثال، توجد حاجة لتحسينات إضافية، تحديداً فيما يتعلق بالمقاومة الحرارية الخاصة بالمنتجات المحروقة. على سبيل المثال، تبلغ النقطة اللامتغيرة في نظام بريكلاز للخام البلوري المعدني من ألومينات داي كالسيوم سيليكات كالسيوم فقط حوالي 1325°م.

يكن الهدف من الاختراع في توفير عجينة خزفية صامدة للحرارة أساسية منها يمكن إنتاج الأجزاء المتكونة الصامدة للحرارة التي توفر صمود للحرارة عالي بالإضافة إلى مرونة تركيبية مفيدة، يتم تحديد الصمود للحرارة بواسطة نقطة لامتغيرة تبلغ أعلى من 1400°م. ينبغي على نحو مفضل أن يُظهر المنتج المحترق أيضاً بشكل محدد مقاومة للتآكل جيدة.

يخرج الاختراع عن المسار الموضح في حالة الفن الخاصة باستخدام خامات بلورية معدنية مدججة مع مادة قاعدة بريكلاز. لقد وجد أن محتوى Al_2O_3 الخاص بالخامات البلورية المعدنية يكون مهماً لخفض المقاومة الحرارية الخاصة بالمنتجات المحروقة. ينطبق هذا تحديداً عند الدمج مع مكون العجينة CaO. بالرغم من أنه يمكن تقليل محتوى CaO الخاص بإجمالي العجينة باستخدام مواد قاعدة تفتقر إلى الكالسيوم، تظل المشكلة عندما تتم إعادة تدوير أكسيد الكالسيوم أثناء الاستخدام. تكون هذه هذ الحالة في الأفران الدوّارة المستخدمة في إنتاج خبث الأسمنت، على سبيل المثال.

لقد أظهرت الاختبارات الشاملة أنه يمكن إزالة هذه المساوي عن طريق مكون عجنة مختلف تمامًا، تحديداً مكون عجنة من المجموعة المشتعلة على كربيد السيليكون، أو أكسي كربيد السيليكون، أو أكسي كربون نيتريد السيليكون، نيتريد السيليكون.

5 إذا، بعد إضافة عامل ربط تقليدي مثل لجنو سلفونات (على سبيل المثال بمقدار يصل إلى 4% بالوزن بالنسبة إلى إجمالي العجنة)، تم كبس وحرق قالب طوب (تحديداً في نطاق درجة حرارة من 1400 م إلى 1600 م)، في منتج وفقاً للاختراع توجد فقط جسور ملبد جزئية فيما بين مادة القاعدة الأساسية (MgO) والتجمع الحبيبي، حيث يتم تكوين الأطوار المعدنية التالية تحديداً : SiO_2 ، Mg_2SiO_4 ، MgSiO_3 . في هذه الحالة، يتم إنتاج SiO_2 من خلال أكسدة SiC أثناء عملية حرارية (مؤكسدة). في غالبية الحالات، يتفاعل SiO_2 مع MgO ويُكوّن إنستاتيت. بجوار هذا، يتم تكوين فورستريت الذي يُكوّن رابطاً مباشراً مع مادة القاعدة الأساسية، حيث إن الإنستاتيت لا يكون ثابتاً جنباً إلى جنب مع MgO.

15 لقد أصبح من الممكن في هذه الاختبارات أن يتم تلييد ما لا يزيد عن نصف سطح التجمع الحبيبي باستخدام مادة القاعدة الصامدة للحرارة الأساسية المحيطة. في العديد من الحالات، يمكن أن يمتد التجمع الحبيبي بشكل غير محكم في الطبقة الأساسية بعد الحرق، بصياغة أخرى لا توجد وصلات ثابتة بشكل مطلق فيما بين جسيمات التجمع الفردية ومادة الطبقة الأساسية. بعيداً عن MgO، يمكن أن يحدث الفورستريت أيضاً في البيئة المباشرة الخاصة بجسيمات التجمع. يمكن تعريف مدى تلييد التجمع الحبيبي مع مادة القاعدة الصامدة للحرارة الأساسية المحيطة بواسطة فحص مجهري لقطاع مصقول؛ أظهر هذا أنه يتم تلييد محيط الحبة باستخدام مادة القاعدة الأساسية المحيطة على ما لا يزيد عن نصف طولها.

لهذا المدى، يختلف هيكل منتج خزفي صامد للحرارة وفقًا للاختراع عن هيكل قالب طوب وفقًا لحالة الفن التي تحتوي على خام بلوري معدني. باستخدام المنتج الجديد، يتم تحقيق قيم القابلية للسحب والطرق المميزة على الأقل يتم إظهارها بواسطة منتجات الخام البلوري المعدني المعروفة.

فيما يتعلق بحالة الفن هذه، يتم تمييز المنتج وفقًا للاختراع بنقطة لامتغيرة أعلى بصورة كبيرة تبلغ على نحو روتيني على الأقل 100 م، غالبًا أكثر من 200 م، أعلى تلك الخاصة بالمنتجات مع هيرسينيت و / أو جالاكسيت و / أو جاكوبسيت. يكون الصمود للحرارة عاليًا بشكل مناظر.

الوصف التفصيلي للاختراع:

في النموذج الأكثر عمومًا، يشتمل الاختراع على عجنة خزفية صامدة للحرارة بالتركيبة التالية:

10 - من 75 إلى 98% بالوزن من مادة قاعدة أساسية واحدة على الأقل من المجموعة: أكسيد ماغنسيوم ملبد، أكسيد ماغنسيوم منصهر،

- من 2 إلى 25% بالوزن من تجمع حبيبي واحد على الأقل من المجموعة: كربيد السيليكون، نيتريد السيليكون، أكسيد كربيد السيليكون، أكسيد كربون نيتريد السيليكون،

- بحد أقصى 5% بالوزن من مكونات أخرى،

- حيث يتعلق كل من بيانات الوزن بإجمالي العجنة.

15 يمكن الوصول بالخصائص المذكورة من قبل إلى المستوى الأمثل بواسطة الصور المغايرة التالية التي يمكن إدراكها بصورة فردية وفي توليفة مع بعضها البعض، بقدر ما لم يتم منعها بوضوح:

- استخدام مادة القاعدة الأساسية بنسبة < 10 و $> 40\%$ بالوزن (بالنسبة إلى إجمالي العجنة) في جزء دقيق > 125 ميكرو متر،

- استخدام مادة قاعدة أساسية بنسبة $< 35\%$ بالوزن (بالنسبة إلى إجمالي العجنة) في جزء بحجم حبة < 1 مم،

- استخدام التجمع الحبيبي في نطاق حبة < 125 ميكرو متر و > 3 مم، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى أيضًا < 0.5 مم ويمكن أن يبلغ الحد الأقصى أيضًا > 2 مم،

5 - الانخفاض في نسبة تجمع حبيبي في إجمالي العجنة إلى مقدار من من 2 إلى 10% بالوزن،

- اختيار مادة قاعدة أساسية تشمل في حد ذاتها على الأقل 95% بالوزن MgO، حيث يُفضل أن تكون هذه النسبة أعلى، على سبيل المثال أعلى من 97% بالوزن أو أعلى من 98.5% بالوزن،

- تناسق أحجام الحبة الخاصة بالتجمع وبمادة القاعدة الأساسية، بحيث تمتد قيمة d_{90} الخاصة بمادة القاعدة الحبيبية الأساسية (بصياغة أخرى مادة القاعدة الأساسية بدون الجزء الدقيق > 125 ميكرو متر) أعلى من قيمة d_{90} الخاصة بالتجمع الحبيبي، 10

- استخدام مادة قاعدة أساسية بمحتوى حديد، مقاس باعتباره Fe_2O_3 ، يبلغ أقل من 0.6% بالوزن بالنسبة إلى مادة القاعدة الأساسية، حيث ينبغي أن تكون هذه النسبة صغيرة قدر المستطاع، على سبيل المثال $> 0.3\%$ بالوزن،

- اختيار مكون القاعدة الأساسي، بحيث لا يحتوي على أو يحتوي فقط على مقدار صغير ($> 0.3\%$ بالوزن في كل حالة) من أكسيد الكروم و / أو أكسيد الألومنيوم بالنسبة إلى إجمالي العجنة، 15

- ينبغي أيضًا أن تكون مادة التجمع نقية قدر المستطاع، من أجل تحقيق التأثيرات المرغوب فيها على النحو الأمثل، حيث تكون المكونات الغريبة الخاصة بالتجمع التي تبلغ تحديدًا $> 5\%$ بالوزن بالنسبة إلى النسبة المثوية بالوزن من التجمع في إجمالي العجنة مفضلة.

لهذا، تشتمل العجنة وفقاً للاختراع تحديداً على اثنين من مكونات العجنة (مادة القاعدة الأساسية، التجمع الحبيبي) في أجزاء بحجم الحبة مختلفة، حيث تم إثبات أنه يكون إيجابياً تحديداً لمادة القاعدة الأساسية أن تشتمل على نسبة جزء دقيق (> 125 ميكرو متر)، بينما ينبغي أن يوجد التجمع الحبيبي على نحو سائد بشكل تام (يُفضل على الأقل 90%) في جزء بحجم حبة خارج (أعلى، بناءً على ذلك في عملية تحبيب أحشن) هذا النطاق الدقيق. 5

بعيداً عن النسب الصغيرة من الشوائب الناتجة بشكل أساسي بواسطة المواد الخام المستخدمة، يحتوي المنتج وفقاً للاختراع على (بعيداً عن الكبريد و / أو النيتريد في التجمع) فقط الأكاسيد CaO، MgO و SiO₂. تكون نسبة CaO/SiO₂ للمكون الأساسي المستخدم عالية على نحو مناظر ويُفضل أن تبلغ على الأقل 2، تحديداً < 3 ، < 4 or < 5 . وبالتالي، يمكن تحقيق نقطة لامتغيرة أكبر إلى حد كبير من 1700 م. 10

تكون رابطة الكبريد أو النيتريد الخاصة بالسيليكون مسؤولة أيضاً عن نسبة CaO/SiO₂ العالية. يكون لهذا مميزات أيضاً فيما يتعلق بالحمل التآكلي على المنتج المحروق.

عند استخدام كبريد سيليكون، مع عملية حرارية مؤكسدة، يمكن أن تكون هناك أكسدة جزئية لكبريد السيليكون، مما يؤدي إلى نسبة CaO/SiO₂ أقل. بهذه الطريقة، يمكن التسبب في حدوث تلبد متزايد، الأمر الذي يعتبر غير مرغوباً فيه بشكل أساسي، لأنه سيزيد من القصف. 15

لهذا المدى، تسمح العجنة وفقاً للاختراع، بالرغم من ذلك، بضبط القابلية للسحب والطرق الخاصة بالمنتج المحترق عن طريق ضبط جو الفرن أثناء الحرق.

أخيراً، يسمح الاختراع بتشريب المنتجات المحروقة بالكربون، على سبيل المثال، الزيت. لا يكون هذا ممكناً مع المنتجات وفقاً لحالة الفن (مع عمليات إضافة خام بلوري معدني في صورة هيرسينيت،

جاكوبسيت أو جالاكسيت)، لأن الخامات البلورية المعدنية تحتوي على أكاسيد الحديد أو المنجنيز التي يمكن تقليلها عن طريق مادة تشريب عند درجات حرارة التطبيق. سيؤدي هذا إلى أكسدة مادة التشريب وعلى هذا تصبح بشكل جزئي على الأقل غير فعالة. على النقيض، يكون المنتج وفقاً للاختراع متوافقاً مع التشريب بالكربون من هذا النوع، تحديداً حيث إنه يحتوي بالفعل على مادة كربيد (التجمع الحبيبي) في نماذج أساسية. 5

من أجل إنتاج الجزء المتكون الخزفي وفقاً للاختراع، تتم إضافة عامل ربط إلى العجينة. يمكن إضافة عامل الربط إلى العجينة، على سبيل المثال بنسب في النطاق البالغ من 1 إلى 4% بالوزن، تحديداً أيضاً بنسب في النطاق البالغ من 2 إلى 3% بالوزن، كلٍ بالنسبة إلى 100% بالوزن من إجمالي العجينة (تتم بناءً على هذا إضافة النسب الخاصة بعامل الربط إلى 100% بالوزن من التجمع).

10 يتم تمييز الجزء المتكون الخزفي الصامد للحرارة وفقاً للاختراع في غالبية نماذجه بالسمات المميزة التالية، كلٍ محدد عند درجة حرارة الغرفة:

- منتج من عجينة من النوع المذكور من قبل،

- الكبس التالي إلى جزء متكون،

- الحرق التالي عند درجات حرارة تبلغ فيما بين 1400°م و1600°م،

15 - حيث يتم تلييد ما لا يزيد عن نصف التجمع الحبيبي باستخدام مادة القاعدة الأساسية المحيطة.

يمكن أن يكون لقلب الطوب السمات المميزة للخاصية التالية:

- معامل المرونة: $60 >$ جيغا باسكال

- طاقة الكسر: $200 <$ نيوتن متر

- مقاومة الشد للقضيب المحرز الاسمية: > 9 ميغا باسكال

- الطول المميز: < 250 مم

- النقطة اللامتغيرة: < 1700 م.

يمكن تحديد معامل المرونة (المعامل E) تحديداً وفقاً للبيانات في المراجع السابق نشرها التالية: G

Robben, B Bollen, A Brebels, J van Humbeeck, O van der Biest: "Impulse excitation apparatus to measure resonant frequencies, elastic module and internal friction at room and .Review of Scientific Instruments, Vol. 68, pp 4511 – 4515 (1997) ، high temperature" 5

يمكن تحديد طاقة الكسر، مقاومة الشد للقضيب المحرز الاسمية وأيضاً الطول المميز، بشكل محدد،

وفقاً للبيانات في المراجع السابق نشرها التالية: Harmuth H, Manhart Ch, Auer Th, Gruber D:

"Fracture Mechanical Characterisation of Refractories and Application for Assessment and CFI Ceramic Forum International, Vol. 84, ،Simulation of the Thermal Shock Behaviour" 10
.No. 9, pp E80 – E86 (2007)

يمكن تحديد النقطة اللامتغيرة تحديداً من نظام الطور الخاص بالأطوار المعدنية الموجودة في قالب الطوب.

يمكن على نحو مفضل استخدام قوالب الطوب في الأفران الصناعية مثل الأفران الدوّارة لإنتاج خبث الأسمنت، ولكن أيضاً في صناعة الصلب. 15

تنتج سمات مميزة إضافية خاصة بالاختراع من السمات المميزة الخاصة بعناصر الحماية التالية وأيضاً مستندات التطبيق الأخرى.

يتم تفسير الاختراع بمزيد من التفصيل فيما يلي بمساعدة النماذج التوضيحية المتنوعة.

يتم تحديد أربعة من العينات الخزفية الصامدة للحرارة المختلفة في الجدول التالي 1، حيث العينات S-1، S-2 و S-3 تشير إلى نماذج توضيحية من العينات وفقاً للاختراع والعملة S-0 تشير إلى تركيبة عملة مقارنة ليس وفقاً للاختراع. تم تفسير كل البيانات في هذه الحالة عن النسب الخاصة بالعينات بواسطة المكونات ذات الصلة بالنسبة المئوية بالوزن (% بالوزن) فيما يتعلق بـ 100% بالوزن من إجمالي العملة ذات الصلة.

S-3	S-2	S-1	S-0	مكون عملة
15.0	15.0	15.0	15.0	أكسيد ماغنسيوم ملبد (الجزء بحجم الحبة من 3 إلى 5 مم)
34.0	36.0	37.0	40.0	أكسيد ماغنسيوم ملبد (الجزء بحجم الحبة 1 إلى > 3 مم)
12.2	13.1	13.9	15.7	أكسيد ماغنسيوم ملبد (الجزء بحجم الحبة 0.125 إلى > 1 مم)
28.8	28.9	29.1	29.3	أكسيد ماغنسيوم ملبد (الجزء الدقيق > 125 ميكرو متر)
10	7	5	صفر	كربيد السيليكون (الجزء بحجم الحبة من 0.5 إلى 1.7 مم)

جدول 1

كانت عملية الإنتاج لإنتاج قالب طوب وفقاً للاختراع بمكونات العملة وفقاً لجدول 1 كالتالي في كل حالة:

10 - خلط مكونات العملة مع عامل الربط، تحديداً 2.5% بالوزن من الجنو سلفونات سائلة بالنسبة إلى 100% بالوزن من إجمالي العملة،

9

- كبس قوالب الطوب القياسية (230 × 85 × 114 مم) باستخدام ضغط كبس يبلغ 140 ميغا باسكال،

- حرق قوالب الطوب عند 1400 م في الهواء لمدة 8 ساعات.

5 يتم الحصول على البيانات والسمات المميزة للخاصية الخاصة بقوالب الطوب المنتجة من العجائن وفقاً لجدول 1 في جدول 2. في هذا الجدول، يتم التدليل على كل من قوالب الطوب المصنوعة من العجائن باستخدام الدلالات (S-0، S-1، S-2، S-3) الخاصة بالعجائن المناظرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تمثيل البيانات والسمات المميزة للخاصية الخاصة بأربعة إضافية من قوالب الطوب الصمادة للحرارة اعتماداً على مادة قاعدة أساسية في جدول 2 لأغراض مقارنة، لا يتم تكوين قوالب الطوب هذه باستخدام عجنة وفقاً للاختراع في كل حالة. بشكل خاص، تكون قوالب الطوب A-D عبارة عن الأنواع التالية من قوالب الطوب: 10

A: قالب طوب من أكسيد ماغنسيوم محروق اعتماداً على أكسيد ماغنسيوم ملبد باستخدام 94% بالوزن MgO و 6% بالوزن Fe_2O_3 .

B: قالب طوب من أكسيد ماغنسيوم محروق اعتماداً على أكسيد ماغنسيوم ملبد باستخدام 97% بالوزن MgO، 2% بالوزن SiO_2 ، 0.6% بالوزن CaO و 0.4% بالوزن $Al_2O_3 + MnO + Fe_2O_3$.

15 C: قالب طوب من خام بلوري معدني من أكسيد ماغنسيوم محروقات اعتماداً على أكسيد ماغنسيوم ملبد باستخدام 89.5% بالوزن MgO و 10.5% بالوزن Al_2O_3 .

D: قالب طوب من أكسيد ماغنسيوم هيرسينيت محروق اعتماداً على أكسيد ماغنسيوم ملبد باستخدام 91.8% بالوزن MgO، 3.4% بالوزن Al_2O_3 ، 3.8% بالوزن Fe_2O_3 ، 0.7% بالوزن CaO و 0.3% بالوزن SiO_2 .

D	C	B	A	S-3	S-2	² S-1*	¹ S-1*	S-0	الخاصية
33.7	33.8	110	105	24.5	14.5	57.2	22.5	74.8	معامل المرونة E] جيجا [بسكال
143	117	129	106	266.6	205.0	268.6	247.0	188.8	طاقة الكسر G _f] نيوتن.م [¹ -
3.41	3.91	9.97	11.8	3.6	2.4	8.0	4.3	9.2	مقاومة الشد للقضيب المحزب الاسمية σ _{NT}] ميغا [باسكال
415	258	143	80.2	492.4	508.1	239.7	298.2	166.1	الطول المميز (² G _f *E/σ _{NT}) [مم]

*1: الحرق عند 1400 م؛ *2: الحرق عند 1500 م

جدول 2

كان لأوكسيد الماغنسيوم الملبد المستخدم في قوالب الطوب S-0، S-1، S-2 و S-3 محتوى MgO <

5 97% بالوزن. كان لكربيد السيليكون المستخدم مستوى نقاء يبلغ تقريباً 95% بالوزن.

تم تحديد قيم الخاصية الموضحة في الجدول وفقاً للطرق التالية:

9

- معامل المرونة: وفقاً للبيانات في المرجع المنشور من قبل المذكور من قبل في "Review of Scientific Instruments" (1997). في النموذج التوضيحي، تم تحديد معامل المرونة في هذه الحالة بمساعدة IMCE n.v. , Slingerweg المصنّع بواسطة (Resonant Frequency and Damping Analyser) RFDA .52, B-3600 Genk.

5 - طاقة الكسر، مقاومة الشد للقضيب المحرز الاسمية والطول المميز: تم تحديدها باستخدام عملية تنفيذ وتقييم اختبار شق إسفين وفقاً للمرجع السابق نشره المذكور من قبل في "CFI Ceramic .Forum International" (2007).

10

15

عناصر الحماية

- 1- عجنة خزفية صامدة للحرارة بالتركيبية 1
- أ) من 75 إلى 98% بالوزن من مادة قاعدة أساسية واحدة على الأقل من المجموعة: 2
- أكسيد ماغنسيوم ملبد، أكسيد ماغنسيوم منصهر، 3
- ب) من 2 إلى 25% بالوزن من تجمع حبيبي واحد على الأقل من المجموعة: كربيد 4
- السيليكون، نيتريد السيليكون، أكسيد كربيد السيليكون، أكسيد كربون نيتريد 5
- السيليكون، 6
- ج) بحد أقصى 5% بالوزن من مكونات أخرى، 7
- بالنسبة إلى إجمالي العجنة في كل حالة، حيث 8
- د) توجد مادة القاعدة الأساسية بنسبة من < 10 إلى > 40% بالوزن في جزء 9
- دقيق > 125 ميكرو متر، بالنسبة إلى إجمالي العجنة و 1
- هـ) يوجد التجمع الحبيبي في جزء بحجم حبة < 125 ميكرو متر و > 2 مم. 0
- 1
- 1
- 2- العجنة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، توجد مادة القاعدة الأساسية منها بنسبة تبلغ < 35% بالوزن في جزء بحجم حبة < 1 مم، بالنسبة 2
- إلى إجمالي العجنة. 3
- 3- العجنة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، يوجد التجمع الحبيبي 1
- منها في جزء بحجم حبة < 0.5 مم و > 2 مم. 2
- 4- العجنة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، يوجد التجمع الحبيبي 1
- منها بمقدار يبلغ 2 - 10% بالوزن بالنسبة إلى إجمالي العجنة. 2

- 5- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، تشمل مادة القاعدة الأساسية منها على الأقل 95% بالوزن MgO. 1 2
- 6- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تمتد قيمة d_{90} الخاصة بمادة القاعدة الحبيبية الأساسية بدون الجزء الدقيق أعلى من قيمة d_{90} الخاصة بالتجمع الحبيبي. 1 2 3
- 7- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، تشمل مادة القاعدة الأساسية منها على محتوى حديد، مقاس باعتباره Fe_2O_3 ، يبلغ أقل من 0.6% بالوزن بالنسبة إلى مادة القاعدة الأساسية. 1 2 3
- 8- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، تحتوي على أقل من 0.3% بالوزن أكسيد الألومنيوم بالنسبة إلى إجمالي العجينة. 1 2
- 9- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، تحتوي على أقل من 0.3% بالوزن أكسيد الكروم بالنسبة إلى إجمالي العجينة. 1 2
- 10- العجينة الخزفية الصامدة للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 1، يحتوي التجمع الحبيبي منها على بحد أقصى 5% بالوزن من مكونات أخرى بالنسبة إلى النسبة المئوية بالوزن من التجمع في إجمالي العجينة. 1 2 3
- 11- قالب طوب خزفي صامد للحرارة منتج من عجينة وفقاً لعنصر الحماية 1 بعد الكبس والحرق عند درجات حرارة فيما بين 1400 م و 1600 م، حيث يتم تلييد ما لا يزيد عن نصف التجمع الحبيبي باستخدام مادة القاعدة الأساسية المحيطة. 1 2 3
- 12- قالب الطوب الخزفي الصامد للحرارة وفقاً لعنصر الحماية 11 يشمل على الأقل واحدة من قيم الخاصية التالية: 1 2
- (أ) معامل المرونة: > 60 جيغا باسكال 3

- 4 (ب) طاقة الكسر: < 200 نيوتن متر
- 5 (ج) مقاومة الشد للقضيب المحزز الاسمية: > 9 ميغا باسكال
- 6 (د) الطول المميز: < 250 مم
- 7 (هـ) النقطة اللامتغيرة: < 1700 م

ROYAUME DU MAROC

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

المملكة المغربية

المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية

**RAPPORT DE RECHERCHE DEFINITIF AVEC
OPINION SUR LA BREVETABILITE**

Renseignements relatifs à la demande	
N° de la demande : 37578	Date de dépôt : 27/11/2014
Déposant : REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG	Date de Priorité : 15/06/2012
Intitulé de l'invention : MÉLANGE CÉRAMIQUE IGNIFUGE ET PIERRE FORMÉE À PARTIR DE CELUI-CI	
<p>Le présent document est le rapport de recherche préliminaire avec opinion écrite sur la brevetabilité établi par l'OMPIC conformément à l'article 43 et notifié au déposant conformément à l'article 43.1 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le présent rapport est constitué de 3 pages (la présente page incluse) - Les documents cités par l'examineur dans la partie Rapport de recherche sont joints au présent document 	
<p>Le présent rapport contient des indications relatives aux éléments suivants :</p> <p>Partie 1 : Considérations générales</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cadre 1 : Base du présent rapport <input type="checkbox"/> Cadre 2 : Priorité <input type="checkbox"/> Cadre 3 : Titre et/ou Abrégé tel qu'ils sont définitivement arrêtés <p>Partie 2 : Rapport de recherche</p> <p>Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadre 4 : Remarques de clarté <input checked="" type="checkbox"/> Cadre 5 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle <input type="checkbox"/> Cadre 6 : Observations à propos de certaines revendications dont aucune recherche significative n'a pu être effectuée <input type="checkbox"/> Cadre 7 : Défaut d'unité d'invention 	
Examineur: A. EL KADIRI	<p>Date d'établissement du rapport : 28/03/2016</p>
Téléphone: 0522586414	

Partie 1 : Considérations générales

Cadre 1 : base du présent rapport

Les pièces suivantes de la demande servent de base à l'établissement du présent rapport :

- Description
Pages 1-12
- Revendications
1-12

Partie 2 : Rapport de recherche

Classement de l'objet de la demande :

CIB : C04B35/626, C04B35/043

Bases de données électroniques consultées au cours de la recherche :

EPOQUE, Espacenet, Orbit

Catégorie*	Documents cités avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	N° des revendications visées
A	KR20100101425 A, (RES INST IND SCIENCE & TECH [KR]); 17-09-2010 Abrégé, Description	1-12
A	CN1654426 A ; (UNIV WUHAN SCIENCE & ENG [CN]) ; 17-08-2005	1-12
A	EP0370176 ; (MITSUBISHI MINING & CEMENT CO [JP]) ; 30-05-1990	1-12

***Catégories spéciales de documents cités :**

-« X » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

-« Y » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

-« A » document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

-« P » documents intercalaires ; Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs

-« E » Éventuelles demandes de brevet interférentes. Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté

Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité*Cadre 5 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle*

Nouveauté (N)	Revendications 1-12 Revendications aucune	Oui Non
Activité inventive (AI)	Revendications 1-12 Revendications aucune	Oui Non
Possibilité d'application Industrielle (PAI)	Revendications 1-12 Revendications aucune	Oui Non

Il est fait référence aux documents suivants. Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure

D1 : KR20100101425 A, (RES INST IND SCIENCE & TECH [KR]); 17-09-2010

D2 : CN1654426 A ; (UNIV WUHAN SCIENCE & ENG [CN]) ; 17-08-2005

D3 : EP0370176 ; (MITSUBISHI MINING & CEMENT CO [JP]) ; 30-05-1990

1. Nouveauté (N) :

Le document D1 considéré comme l'état de l'art le plus proche de l'objet de la revendication 1, divulgue (voir abrégé) Composition céramique réfractaire ayant la composition suivante : 40-90% en masse de MgO, 9-50% en masse Sic et 1-10% en masse AlN. Un mélange spécifique peut être envisagé : 90% en masse de MgO, 9% en masse de Sic et 1% en masse de AlN.

L'objet de la revendication 1 diffère du document D1 en ce que :

la matière première basique se présentant à raison de > 10 à de < 40 % en masse sous une fraction farineuse < 125 µm, en rapport à l'ensemble de la composition et, l'ingrédient granuleux se présentant sous une fraction granulométrique > 125 µm et < 2 mm

donc l'objet de la revendication est nouveau conformément à l'article 26 de la loi 17/97, telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

2. Activité inventive (AI) :

Le document D1 considéré comme l'état de l'art le plus proche de l'objet de la revendication 1, divulgue (voir abrégé) Composition céramique réfractaire ayant la composition suivante : 40-90% en masse de MgO, 9-50% en masse Sic et 1-10% en masse AlN. Un mélange spécifique peut être envisagé : 90% en masse de MgO, 9% en masse de Sic et 1% en masse de AlN.

L'objet de la revendication 1 diffère du document D1 en ce que :

la matière première basique se présentant à raison de > 10 à de < 40 % en masse sous une fraction farineuse < 125 µm, en rapport à l'ensemble de la composition et, l'ingrédient granuleux se présentant sous une fraction granulométrique > 125 µm et < 2 mm

l'effet technique de cette différence est la mise à disposition des variations de la composition. Et le problème que propose de résoudre l'invention est l'optimisation des propriétés de la composition céramique réfractaire.

Donc, la solution proposée dans la revendication 1 peut être considérée comme inventive conformément à l'article 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

L'objet des revendications dépendantes 2-12 remplit les critères de brevetabilité en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive conformément aux articles 26 et 28 de la loi 17/97, telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

3. Possibilité d'application industrielle (PAI) :

L'objet de la présente invention présente une utilité spécifique, substantielle et crédible selon l'article 29 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.