



(12) BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication :
MA 59663 B1

(51) Cl. internationale :
**C01B 32/30; C01B 32/324;
C01B 32/318; C01B 32/312**

(43) Date de publication :
31.12.2024

(21) N° Dépôt :
59663

(22) Date de Dépôt :
08.03.2023

(71) Demandeur(s) :
**UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE , Présidence de l'Université Sultan Moulay
Slimane, B.P. : 591, Hay Takaddoum, 23000 Beni Mellal (MA)**

(72) Inventeur(s) :
**BOUDOUCHE Otmane ; ELKACMI Reda ; GHAZOUI Mohssine ; SYLLA Aboubacar
Sidigh**

(74) Mandataire :
TAOUAF Ilham

(54) Titre : **Charbon actif préparé à base des grains de "Rhus pentaphylla" (Tazaghte) et
son procédé de fabrication**

(57) Abrégé : LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN CHARBON ACTIF
PREPARE A BASE D'UN NOUVEAU BIOMATERIAU ET SON PROCEDURE DE
FACBRICATION BASE SUR L'ACTIVATION CHIMIQUE/THERMIQUE DES GRAINS
DE RHUS PENTAPHYLLA (TAZAGHATE) ET SON APPLICATION COMME UN
NOUVEAU SUPPORT D'ADSORPTION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES,
LA PURIFICATION DU BIOGAZ, L'ABATTEMENT DES ELEMENTS DE TRACE
METALLIQUES ET LA REDUCTION DE LA CHARGE ORGANIQUE ET MICROBIENNE.

BREVET D'INVENTION

Titre : Charbon actif préparé à base des grains de '*Rhus pentaphylla*' (Tazaghte) et son procédé de fabrication

Abrégé : LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN CHARBON ACTIF PREPARE A BASE D'UN NOUVEAU BIOMATERIAU ET SON PROCEDE DE FACBRICATION BASE SUR L'ACTIVATION CHIMIQUE/THERMIQUE DES GRAINS DE RHUS PENTAPHYLLA (TAZAGHATE) ET SON APPLICATION COMME UN NOUVEAU SUPPORT D'ADSORPTION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES, LA PURIFICATION DU BIOGAZ, L'ABATTEMENT DES ELEMENTS DE TRACE METALLIQUES ET LA REDUCTION DE LA CHARGE ORGANIQUE ET MICROBIENNE.

Description

Domaine technique de l'invention

La présente invention concerne un nouveau matériau qui est le charbon actif, qui peut être appliqué pour l'épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles, pour lequel nous avons évalué les potentialités d'adsorption sur le bleu de méthylène (CI 52015) et les ions Cu (II).

Etat de l'art antérieur

Les premiers procédés de production de charbon actif à l'échelle industrielle sont développés pour répondre aux exigences d'applications ciblées. Ainsi, les méthodes de fabrication s'améliorent et certains procédés sont développés pour améliorer les propriétés de ces matériaux : activation à la vapeur d'eau (Ostreijko, 1990 et 1991) et activation chimique (Bayer, 1915).

Les charbons actifs sont définis comme étant des matériaux carbonés très poreux qui présentent une grande surface spécifique de grande porosité.

Le brevet EP 3483119 A1, décrit un procédé de préparation du charbon actif à partir du charbon ou dérivés du charbon, deux agents activations dioxyde de carbone (CO₂) et la vapeur d'eau ont été utilisés par l'activation.

Le brevet WO 2023/004502 A1, expose un procédé de préparation d'un charbon actif à partir des cokes de pétrole (petcoke) en utilisant l'hydroxyde de potassium (KOH).

Le brevet WO2021/182941A2 décrit un procédé de fabrication basé sur l'activation chimique/thermique du noyau du NBEG ZIZIPHUS LOTUS (Sidr) et son application comme un nouveau support d'adsorption.

Le brevet EP 1426334 A1, décrit un procédé de fabrication des charbon actifs à partir du brai à base de charbon en utilisant deux plages de température de 400°C à 600°C et de 600°C à 900°C pour l'activation.

Exposé détaillé de l'invention

L'invention concerne la préparation d'un charbon actif à base d'un nouveau biomatériau, par l'activation chimique des grains de '*Rhus pentaphylla*' (RP). La figure (1) qui représente la TG/DTG des grains de '*Rhus pentaphylla*' montre que la température de carbonisation est comprise entre 500 et 650 °C. La figure (2) qui représente une image du charbon actif, produit

par activation des grains du RP, observée par microscopie électronique à balayage (MEB), montre une morphologie très poreuse du charbon actif avec des pores de différentes formes, qui prouvent que le charbon actif a une grande surface spécifique. Les spectres infrarouges de la biomasse des grains du rhus pentaphylla (a) et du charbon actif des grains du rhus pentaphylla (b), présenté dans la figure (3) indiquent que la biomasse présente différents groupes fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, carboxyle et carbonyle, qui peuvent être des sites potentiels d'adsorption.

La préparation de notre charbon actif suit plusieurs étapes. Les grains du RP sont lavés plusieurs fois puis séchés, ensuite ils sont broyés en fines particules. La pyrolyse des grains du RP s'est effectuée sous gaz inerte (N_2) à des températures comprises entre 300 et 900°C. Ensuite, l'activation chimique est effectuée par l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique ou l'hydroxyde de potassium ou le chlorure de zinc. Le charbon actif ainsi obtenu est lavé et broyé en petites particules de tailles inférieures à 100 μm et nommé CARP.

L'indice d'iode est mesuré par la méthode volumétrique au thiosulfate de sodium. L'indice d'iode obtenue est de 100 mg/g.

Exemple d'application du CARP : Adsorption du colorant CI52015 et du métal lourd Cu

Les colorants sont utilisés dans les imprimeries, les industries alimentaires, cliniques, cosmétiques et particulièrement dans l'industrie textiles pour leur stabilité chimique. Les colorants sont connus pour être toxiques et persistants dans l'environnement. Le bleu de méthylène est le colorant azoïque le plus utilisé.

Le bleu de méthylène (Figure 4) a un Colour Index « CI » de 52015, une formule moléculaire de $C_{16}H_{18}N_3SCl$ et une masse molaire de 319,85 g/mol.

D'autre part, l'activité industrielle et agricole génère des polluants contenant des quantités de métaux lourds qui sont toxiques lorsque leur concentration dans l'organisme dépasse la limite. L'accumulation par exemple des ions Cu (II) provoquent des dysenteries et des hémorragies digestives.

Dans un bêcher, 100 ml de bleu de méthylène CI52015 à différentes concentrations est mis en contact avec une masse de charbon actif CARP, puis la solution est agitée à température ambiante. Après chaque différent intervalle de temps, la solution est filtrée, les concentrations

du CI52015 dans les filtrats sont mesurées par spectrophotométrie UV-Visible. Les résultats d'adsorption (Figure 5) montrent que pour CI52015, près de 80 % de la quantité utilisée du colorant est adsorbée pendant cent minutes.

La même procédure est appliquée pour l'adsorption des ions Cu (II) mais cette fois-ci avec une seule concentration 100 mg/L ; les résultats d'adsorption (Figure 6) montrent que près de 70 % des ions Cu (II) sont adsorbés pendant cent minutes.

Cela signifie que notre charbon actif préparé à partir des racines du CARP est un bon adsorbant et pourra être utilisé dans les procédés de traitement des eaux usées, dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et la purification des biogaz. etc...

Brève description des figures

La figure 1 représente le digramme TG/DTG du charbon actif à partir des grains de RP.

La figure 2 représente une image de Microscope Electronique à Balayage du charbon actif préparé à partir des grains de RP.

La figure 3 représente l'analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier du charbon actif préparé à partir des grains de RP.

La figure 4 représente la structure chimique du bleu de méthylène CI 52015.

La figure 5 représente le taux d'abattement du bleu de méthylène en fonction du temps par adsorption sur le charbon actif préparé à partir des grains de RP.

La figure 6 représente le taux d'abattement des ions Cu (II) en fonction du temps par adsorption sur le charbon actif préparé à partir des grains de RP.

Application industrielle

La présente invention concerne un procédé de fabrication du charbon actif à base des grains de '*Rhus pentaphylla*', qui peut être utilisé pour le traitement des eaux usées, dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et la purification des biogaz.

Revendications

1. Procédé de fabrication du charbon actif caractérisé en ce qu'il utilise les grains de *Rhus pentaphylla* (Tazaghte) comme matière première.
2. Procédé de fabrication du charbon actif, selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
 - ❖ Etape 1 : lavage et séchage à température ambiante des grains de '*Rhus pentaphylla*' ;
 - ❖ Etape 2 : broyage en fines particules des grains de '*Rhus pentaphylla*' lavés et séchés ;
 - ❖ Etape 3 : activation chimique des grains de '*Rhus pentaphylla*' broyés ;
 - ❖ Etape 4 : lavage des grains de '*Rhus pentaphylla*' activés ;
 - ❖ Etape 5 : carbonisation des grains de '*Rhus pentaphylla*' activés ;
 - ❖ Etape 6 : séchage, broyage et tamisage du charbon actif obtenu après carbonisation.
3. Procédé de fabrication du charbon actif, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'étape de l'activation chimique est faite avec l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique ou l'hydroxyde de potassium ou le chlorure de zinc.
4. Procédé de fabrication du charbon actif, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'étape de lavage jusqu'à pH neutre ;
5. Procédé de fabrication du charbon actif, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'étape de carbonisation est faite à des températures comprise entre 300 et 900°C
6. Procédé de fabrication du charbon actif, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'étape de tamisage est faite avec un tamis de taille inférieur à 100 µm.
7. Charbon actif selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il peut être utilisé pour traiter les effluents à forte charge organique tels que les colorants et les métaux lourds.


Dessins

Figure 1 : TG/DTG des grains de 'Rhus pentaphylla' ;





Figure 2 : Images du charbon actif préparé avec des grains de 'Rhus pentaphylla' observées par microscopie électronique à balayage (MEB)




Figure 3 : Spectres IR de la biomasse des grains de 'Rhus pentaphylla' (a) et du charbon actif des grains de 'Rhus pentaphylla' (b)




Figure 4 : Structure chimique du bleu de méthylène CI 52015