

(12) BREVET D'INVENTION

- (11) N° de publication : **MA 60468 A1** (51) Cl. internationale : **C22B 7/00; C22B 1/02; H01M 10/54**
- (43) Date de publication : **27.09.2023**

-
- (21) N° Dépôt : **60468**
- (22) Date de Dépôt : **30.12.2021**
- (30) Données de Priorité : **30.06.2021 CN 202110741421.X**
- (86) Données relatives à la demande internationale selon le PCT: **PCT/CN2021/142958 30.12.2021**
- (71) Demandeur(s) :
- **GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD., No.6, Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong 528137 (CN)**
 - **HUNAN BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD., No. 018, Jinsha East Road, Jinzhou New District, Changsha City, Hunan 410600 (CN)**
 - **HUNAN BRUNP VEHICLES RECYCLING CO., LTD., No. 018, Jinsha East Road, Jinzhou New District, Changsha City, Hunan 410600 (CN)**
- (72) Inventeur(s) : **YU, Haijun ; XIE, Yinghao ; ZHANG, Xuemei ; LI, Changdong ; ZHONG, Yingsheng**
- (74) Mandataire : **ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (TMP AGENTS)**

(54) Titre : **PROCÉDÉ DE PYROLYSE SÛRE ET D'ÉLIMINATION D'IMPURETÉS DE BATTERIE AU LITHIUM USAGÉE ET APPLICATION**

(57) Abrégé : Sont divulgués un procédé de pyrolyse sûre et d'élimination d'impuretés d'une batterie au lithium usagée et une application. Le procédé comprend les étapes suivantes consistant à : effectuer un grillage et un refroidissement primaires sur des fragments d'électrode de la batterie au lithium usagée, puis cribler pour obtenir des fragments d'un collecteur de courant et d'un matériau d'électrode ; mélanger et broyer le matériau d'électrode et un auxiliaire de broyage, ajouter le mélange dans une liqueur alcaline pour trempage, filtrage et prise de résidus de filtre afin d'obtenir une poudre d'électrode ; et réaliser un grillage secondaire sur la poudre d'électrode afin d'obtenir un matériau d'électrode positive. Selon le procédé de la présente invention, la performance de liaison d'un liant est réduite par réalisation d'un grillage primaire sur les fragments d'électrode de la

batterie au lithium usagée, et pendant ce temps, la température de surface des fragments d'électrode de la batterie au lithium usagée est rapidement diminuée ; étant donné que des encoches des fragments du collecteur de courant (feuille d'aluminium et feuille de cuivre) sont plus minces, la température au niveau des parties d'encoche diminue plus rapidement, une contractilité est d'abord générée, et les encoches des fragments du collecteur de courant sont enroulées rapidement ; et par conséquent, des ouvertures des fragments du collecteur de courant et du matériau d'électrode de la batterie au lithium usagée sont plus grandes, et le matériau d'électrode de la batterie au lithium usagée est plus facile à faire tomber après criblage.

(طريقة للتحلل الحراري الآمن وإزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة وتطبيقها)

الملخص

- يتعلق الاختراع الحالي بطريقة للتحلل الحراري الآمن وإزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة وتطبيقها.
- 5 تشتمل الطريقة على الخطوات التالية: إجراء تجميع أولي وإخماد شظايا القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة، ومن ثم التصفية للحصول على شظايا وسيلة تجميع التيار ومادة القطب الكهربائي؛ خلط وطحن مادة القطب ومساعد الطحن، وإضافة الخليط إلى السائل القلوي لنقع وترشيح وأخذ بقايا المرشح للحصول على مسحوق القطب؛ وإجراء تجميع ثانوي على مسحوق القطب للحصول على مادة قطب موجب. وفقاً لطريقة الاختراع الحالي، يتم تقليل أداء ربط مادة الربط بإجراء تجميع
- 10 أولي على شظايا القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة، وفي الوقت نفسه، تنخفض درجة حرارة سطح شظايا القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة بسرعة؛ نظراً لكون شقوق شظايا وسيلة التجميع الحالية (رقائق الألومنيوم ورقائق النحاس) أرق، تنخفض درجة الحرارة في أجزاء الثلثة بسرعة أكبر، ويتم توليد قابلية التقلص أولاً، ويتم تجعيد شقوق شظايا وسيلة التجميع الحالية بسرعة؛ وبالتالي، تكون فتحات شظايا وسيلة التجميع الحالية ومادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة
- 15 أكبر، ويكون سقوط مادة قطب بطارية الليثيوم التالفة بعد التصفية أسهل.

طريقة للتحلل الحراري الآمن وإزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة وتطبيقها)

(الوصف الكامل)

المجال التقني:



يتعلق الكشف الحالي بالمجال التقني لإعادة تدوير مادة القطب الكهربائي من خلال المعالجة بدرجة حرارة عالية، وبشكل أكثر تحديداً، بطريقة وتطبيق لإزالة الشوائب من بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلل الحراري.

الخلفية التقنية:


في الوقت الحاضر، عادةً ما تتم إعادة تدوير مواد القطب من خلال عملية معالجة رطبة وعملية معالجة بدرجة حرارة عالية. في عملية المعالجة بدرجة الحرارة العالية، يتم تقسيم الغلاف المعدني لبطارية ليثيوم تالفة إلى جسيمات صغيرة بالتكسير الميكانيكي، ويتم فصل مادة القطب عن جزء قطب التالفة بالتصفية. وفي الوقت نفسه، يتم تحليل مواد الربط العضوية (مثل فلوريد البولي فينيلدين وبولي تترافلورو إيثيلين) والعوامل الموصلية والمذيبات العضوية لمادة القطب بالحرارة. بعد التحميص في درجة حرارة عالية، توجد العديد من الشوائب في مادة القطب، والتي لا يمكن تحليلها حرارياً بشكل فعال: تبقى مادة الربط العضوية (مثل فلوريد البولي فينيلدين وبولي تترافلورو إيثيلين)، البولي أوليفينات (مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين) في وسيلة فصل، العوامل الموصلية، إسترات الكربونيك (مثل كربونات الإيثيلين وكربونات إيثيل الميثيل) في إلكتروليت، قصاصات غلاف بلاستيكي لبطارية ليثيوم تالفة وما شابه ذلك، موجودة في جسيمات مادة القطب بعد الانحلال الحراري عند درجة حرارة عالية بسبب

التسخين غير المتكافئ. في الوقت نفسه، لا يمكن للتكسير والتصفيحة الميكانيكية إزالة جزء صغير من مسحوق الألومنيوم المتبقي ومسحوق النحاس في جسيمات مادة القطب. عند درجة حرارة عالية (أكبر من 1200 م°)، يمكن أن تتفاعل مادة القطب الموجب ومسحوق النحاس في مادة القطب مع مسحوق الألومنيوم، ويكون التفاعل كما يلي:

5 المرحلة الأولى:



المرحلة الثانية:



يكون مُعدَّل التفاعل في المرحلة الثانية سريع للغاية، ويتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة في وقت قصير، بحيث تصل درجة الحرارة في منطقة التفاعل إلى أكثر من 2800 م°، والتي لا يمكنها فقط إذابة مادة القطب بالقرب من منطقة التفاعل، ولكنها أيضاً ترش ناتج ذوبان درجة الحرارة العالية، وتذوب أكثر باستخدام مادة مقاومة للجدار الداخلي لفرن التسخين وحرارته، وهو أمر خطير للغاية.

15 توجد المزيد من الشوائب في مادة القطب، والتي لا تؤثر فقط على نقاء مادة قطب بطارية الليثيوم التالفة، ولكن تزيد أيضاً من تعقيد المعالجة اللاحقة لمادة القطب، وكذلك تلف الأجهزة وزيادة العوامل غير الآمنة لبيئة معالجة مواد القطب الكهربائي.

الكشف عن الاختراع:

يهدف الكشف الحالي إلى حل مشكلة واحدة على الأقل من المشكلات الفنية المذكورة أعلاه في حالة التقنية الصناعية السابقة. لهذا الغرض، يُوقَّر الكشف الحالي طريقة وتطبيقًا لإزالة الشوائب من بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلُّل الحراري. تقضي هذه الطريقة على مواد ربط البقايا العضوية، والعوامل الموصلة، والمذيبات العضوية، والألمنيوم والشوائب الأخرى في مادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة، وتُحسِّن نقاء مادة القطب والسلامة أثناء الانحلال الحراري.

من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يعتمد الكشف الحالي الحلول التقنية التالية.

تتكوّن طريقة إزالة شوائب بطارية الليثيوم التالفة بأمان بالتحلُّل الحراري من الخطوات التالية:

(1) إجراء تجميع أولي على شظايا القطب الكهربائي لبطارية ليثيوم تالفة، وإخماد، ومن ثم تصفية

الطبقات للحصول على شظية وسيلة تجميع التيار ومادة القطب؛

(2) خلط وطحن مادة القطب ومُساعد الطحن، ونقع الخليط في سائل قلوي، وتصفية وإخراج

بقايا المرشِّح للحصول على مسحوق القطب؛ و

(3) إجراء تجميع ثانوي على مسحوق القطب للحصول على مادة قطب موجب.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، يتم الحصول على جزء القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة

بتفريغ وسحق بطارية الليثيوم التالفة.

يُجد التكسير بشكل أساسي من توليد جسيمات دقيقة من الألمنيوم والنحاس، ويُقلَّل من

جسيمات الشوائب في مادة البطارية، ويكون مناسبًا لإعادة تدوير شظايا وسيلة التجميع الحالية.

يُفضَّل، في الخطوة (1)، يتمثَّل الإخماد في رش رذاذ التجميد لتبريد جزء القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة إلى درجة حرارة أقل من 50م° في غضون 90 ثانية؛ ويكون رذاذ التجميد عبارة عن هواء بارد بدرجة حرارة أقل من 15م°.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، يتم إجراء تجميد أولي عند درجة حرارة تتراوح من 420م° إلى 600م°، وتستمر لمدة 45 دقيقة إلى 90 دقيقة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، يتم إجراء تجميد أولي في جو من الهواء أو الأكسجين. عند تجميد جزء القطب التالف، تقل خاصية لصق المواد اللاصقة (فلوريد البولي فينيليدين وبولي تترافلورو إيثيلين) وتصبح مواد القطب هشّة؛ وفي الوقت نفسه، تقل درجة حرارة سطح جزء القطب التالف بسرعة، وتكون ثلثة وسيلة التجميد (رقائق الألومنيوم ورقائق النحاس) على القطب التالف أرق، وتنخفض درجة حرارة جزء الثلثة بشكل أسرع، ويتم توليد قوة تقليص أولاً، ومن ثم يتجدد شق شظايا وسيلة التجميد الحالية بسرعة، ويكون الثلثة بين شظايا وسيلة التجميد الحالية ومادة القطب لبطارية الليثيوم التالفة أكبر. بعد التصفية، من المرجَّح أن تسقط مادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، يتم استخدام منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية لتنفيذ تصفية مُتعدّدة الطبقات، ويبلغ عدد عيون منخل الشبكة الأصلية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية 16 عين أو 20 عين، ويبلغ عدد عيون منخل شبكة الانتقال للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية واحد من 100 عين، 140 عين أو 200 عين، ويبلغ عدد عيون

منخل شبكة فرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية واحد من 500 عين،

540 عين أو 600 عين.

من خلال استخدام منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية لتنفيذ تصفية مُتعدّدة الطبقات، يتم

استخدام وظيفة تصفية الدقة العالية والشبكة العالية، ويمكن التحكم في نطاق حجم الجسيمات

5 الضيق لمادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة في نفس الوقت، وهو أمر مفيد لتحسين دقة

التصفية وتحسين كفاءة التفريغ بنسبة تتراوح من 20٪ إلى 50٪. عند استخدام ثلاث طبقات من

شبكات التصفية معًا، يمكن توصيل منخل يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية واحدة بمجموعة

من مُحولات الطاقة الكهربائية/الطاقة الصوتية في الوقت نفسه، ويمكن إجراء التصفية تحت قوى

وترددات اهتزاز مختلفة. تتميز مادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة بسمات امتصاص معينة

10 وكهرباء ساكنة عالية أثناء التصفية. يمكن حل هذه السمات غير المرغوب فيها باستخدام منخل

يعمل بالموجات فوق الصوتية، بحيث يمكن فصل مادة القطب ووسيلة التجميع بكفاءة بإجراء تصفية

بسيطة.

يمكن للفرز والتصنيف باستخدام الطبقات الثلاث للشبكات التي تشتمل على الشبكة الأصلية

والشبكة الانتقالية والشبكة الفرعية فرز أنواع مختلفة من شبكات المواد وتعيد تدوير المواد المختلفة

15 بطريقة مستهدفة. تعترض الشبكة الأصلية بشكل أساسي شظايا وسيلة التجميع الحالية، وتعترض

الشبكة الانتقالية شظايا مادة القطب التي تحتوي على المزيد من الشوائب، وتعترض الشبكة الفرعية

بعض المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب، وتفر المواد القطبية

للجسيمات الدقيقة عبر الشبكة الفرعية. تخضع مواد القطب ذات الأحجام والأشكال المختلفة التي تعترضها الشبكة الأصلية والشبكة الانتقالية والشبكة الفرعية للتصفية والتجميع الثانوي.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، تشير مادة القطب إلى جزء من مادة القطب، والمادة القطبية للجسيمات الخشنة والمادة القطبية للجسيمات الدقيقة.

5 علاوةً على ذلك، يُفضَّل سحق جزء مادة القطب والمادة القطبية للجسيمات الخشنة وغربلتها للحصول على جسيمات جامع التيار الخشن والمادة القطبية للجسيمات الخشنة، ومن ثم يتم سحق المادة القطبية للجسيمات الخشنة وغربلتها للحصول على المادة القطبية للجسيمات الدقيقة.

بناءً على إزالة معظم الألومنيوم والنحاس، يتم سحق الشظايا القطبية والمادة القطبية للجسيمات الخشنة باستخدام كسّارة، وتمر عبر الشبكة الفرعية، وفي الوقت نفسه، تتم أيضاً إعادة تدوير الجسيمات الخشنة من وسيلة التجميع والتي لا يمكن سحقها بسهولة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (1)، يتم غسل شظايا وسيلة التجميع الحالية بالماء وتجفيفها، ومن ثم تتم إعادة تدوير شظايا وسيلة التجميع الحالية.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، يكون مساعد الطحن واحد على الأقل من أسود الكربون الأبيض أو مسحوق الأوبال أو مسحوق الكوارتز. (يكون المكوّن الرئيسي لأسود الكربون الأبيض أو مسحوق الأوبال أو مسحوق الكوارتز عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون)

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، تكون نسبة كتلة مُساعد الطحن إلى مادة القطب (0.1 إلى

0.5): 100.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، يستمر الطحن لمدة 30 دقيقة إلى 120 دقيقة، ويتراوح عدد دورات آلة الطحن المستخدمة للطحن من 300 دورة في الدقيقة إلى 600 دورة في الدقيقة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، يكون السائل القلوي واحدًا من هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد المغنيسيوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم أو هيدروكسيد الكالسيوم.

5 علاوةً على ذلك، يُفضَّل أن يتراوح تركيز OH- للسائل القلوي من 0.01 مول/لتر إلى 0.2 مول/لتر.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، يستمر النقع لمدة تتراوح من 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، تشتمل الطريقة أيضًا على خطوات غسل وتجنيف بقايا المرشِّح.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (2)، يتم استكمال ناتج الترشيح من المرشِّح بالقلويات، والتي يمكن استخدامها لنقع مسحوق القطب المطحون مرة أخرى. 10

يُفضَّل، في الخطوة (3)، يتم إجراء التحميص الثانوي عند درجة حرارة تتراوح من 600م° إلى 1000م°، ويستمر لمدة تتراوح من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.

على نحو مُفضَّل، في الخطوة (3)، يتم إجراء التحميص الثانوي في جو من الهواء أو الأكسجين.

يُوفَّر الكشف الحالي أيضًا تطبيقًا للطريقة في إعادة تدوير مواد الأقطاب الكهربائية.

15 ومقارنةً بحالة التقنية الصناعية السابقة، يتميّز الكشف الحالي بالآثار المفيدة التالية.

1. وفقًا لطريقة الكشف الحالي، يتم إجراء تحميص أولي على جزء القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم

التالفة لتقليل خاصية لصق مادة الربط، وتقليل درجة حرارة سطح جزء قطب بطارية الليثيوم التالفة

بسرعة في وقت واحد. نظرًا لأن شق جزء وسيلة التجميع (رقائق الألومنيوم ورقائق النحاس) يكون

أرق، تنخفض درجة حرارة جزء الثلثة بشكل أسرع، ويتم توليد قوة التقليل أولاً، ومن ثم تتجعد ثلثة شظايا وسيلة التجميع الحالية أولاً. لذلك، تزيد الثلثة بين شظايا وسيلة التجميع الحالية ومادة قطب بطارية الليثيوم التالفة، وبعد التصفية، من المرجح أن تسقط مادة قطب بطارية الليثيوم التالفة.

2. تستخدم طريقة الكشف الحالي مساعد الطحن لتقليل كثافة مادة القطب وزيادة توحيد مادة

5 القطب الأرضي، وبالتالي تجنب حدوث التكتل عند الطحن الجاف لمادة القطب، والقضاء على

التأثير الكهروستاتيكي، وتعزيز التفاعل بين الألومنيوم في مادة القطب وتخفيف القلويات، وتقليل

درجة حرارة التحميص الثانوي. من ثم يمكن إذابة مسحوق الألمنيوم المتبقي بنقع مادة القطب مع

السائل القلوي، إلى جانب إذابة مساعدات الطحن في المادة القلوية المخففة، لذلك يمكن للمادة

القلوية المخففة إزالة الألمنيوم ومساعدات الطحن بشكل متزامن من مادة القطب، ويمكن إعادة

10 استخدام ناتج ترشيح المادة القلوية المخففة التي تم ترشيحها في ناتج الترشيح القلوي لمادة القطب

الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة، وبالتالي تقليل استهلاك القلويات.

3. يتم تنفيذ تحميص أولي وفقاً للكشف الحالي من أجل التحليل الحراري لمعظم مواد الربط العضوية

(مثل فلوريد البولي فينيلدين وبولي تترافلورو إيثيلين)، والعوامل الموصلة، والمذيبات العضوية والشوائب

الأخرى، ويتم تنفيذ التحميص الثانوي للتحليل الحراري وكربنة بعض الشوائب المتبقية التي لا يمكن

15 تحليلها حرارياً في التحميص الأولي.

الوصف المختصر للأشكال:

سيتم شرح الكشف الحالي بمزيد من التفصيل بالإشارة إلى الرسومات والنماذج المرفقة فيما يلي،

حيث:

شكل 1 عبارة عن مخطط تدفق عملية وفقاً للنموذج 1 للكشف الحالي.

5 الوصف التفصيلي للاختراع:

سيتم وصف المفاهيم والآثار التقنية الناتجة عن الكشف الحالي بشكل واضح وكامل بالاشتراك مع

النماذج والرسومات المصاحبة من أجل الوصول إلى فهم كافٍ لأهداف ومزايا وآثار الكشف الحالي.

من الواضح أن النماذج الموصوفة ليست سوى بعض نماذج للكشف الحالي، وليست كلها. وتدرج

جميع النماذج الأخرى التي يصل إليها الأشخاص الماهرين في الفن بدون بذل أي جهد إبداعي

10 ضمن نطاق حماية الكشف الحالي.

النموذج 1

تتضمن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلل الحراري للنموذج الحالي الخطوات

التالية:

(1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب

15 التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 7.34 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة

في فرن تسخين للتحميص الأولي لمدة 45 دقيقة تحت ظروف 586°م وإدخال الأكسجين، نقل

شظايا القطب التالفة المحمصة إلى سلة شبكية ورش الهواء البارد عند درجة حرارة 10م° للإخماد،

اختيار منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية للتصفية (16 عين للشبكة الأصلية، و100 عين

للشبكة الانتقالية، و540 عين للشبكة الفرعية)، حيث تجمع الشبكة الأصلية شظايا وسيلة جمع

التيار، تجمع الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب وتجمع الشبكة الفرعية المواد

القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛

(2) غسل وتجهيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة

5 التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات

الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة

الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في

التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية،

وإستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

10 باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على

مادة القطب؛

(3) تغذية أسود الكربون الأبيض ومادة القطب بنسبة كتلة 0.41:100 في مطحنة كروية

متذبذبة بعدد دورات يبلغ 540 دورة في الدقيقة للطحن لمدة 87 دقيقة، والنقع في محلول

هيدروكسيد الصوديوم بتركيز OH^- 0.031 مول/لتر لمدة 12 دقيقة، والترشيح للحصول على ناتج

15 ترشيح وبقايا مرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة أخرى عند

استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن ثم تجهيف بقايا المرشّح للحصول على مسحوق

القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 755م° لمدة

87 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 5.37 كجم من مادة القطب الموجب.

يكون الشكل 1 عبارة عن مُخطَّط تدفق لعملية وفقاً للنموذج 1 للكشف الحالي. في الشكل 1

يمكن رؤية أنه يتم تفريغ بطارية الليثيوم التالفة وتعريضها للتكسير الأولي للحصول على شظايا

5 الأقطاب التالفة، ومن ثم إخضاعها للتحميص الأولي والإخماد والتصفية، ومن ثم تبريدها وغربلتها

باستخدام منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية، أي تصفيتها وفرزها باستخدام طبقات الشبكات

الثلاث التي تشتمل على الشبكة الأصلية والشبكة الانتقالية والشبكة الفرعية، ومن ثم تتم إزالتها من

الشوائب باستخدام القلويات المخففة، وترشيحها وتعريضها للتحميص الثانوي للحصول على

مسحوق القطب.

10 النموذج 2

تتضمن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلل الحراري للنموذج الحالي الخطوات

التالية:

(1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب

التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 8.79 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة

15 في فرن تسخين للتحميص الأولي لمدة 69 دقيقة تحت ظروف 550م° وإدخال الأكسجين، نقل

شظايا القطب التالفة المحمصة إلى سلة شبكية ورش الهواء البارد عند درجة حرارة 10م° لإخماد،

اختيار منخل يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية للتصفية (20 عين للشبكة الأصلية، و100

عين للشبكة الانتقالية، و540 عين للشبكة الفرعية)، حيث تجمع الشبكة الأصلية شظايا وسيلة

التجميع الحالية، تجمع الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب وتجمع الشبكة الفرعية المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛

(2) غسل وتجهيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة

التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات

5 الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة

الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في

التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية،

واستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على

10 مادة القطب؛

(3) تغذية أسود الكربون الأبيض ومادة القطب بنسبة كتلة 0.27:100 في مطحنة كروية

متذبذبة بعدد دورات يبلغ 480 دورة في الدقيقة للطحن لمدة 104 دقائق، والنقع في محلول

هيدروكسيد الصوديوم المخفف بتركيز $0.157 - \text{OH}$ مول/لتر لمدة 10 دقائق، والترشيح للحصول

على ناتج ترشيح وبقايا مرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة

15 أخرى عند استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن ثم تجهيف بقايا المرشّح للحصول

على مسحوق القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 695°م لمدة

78 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 6.64 كجم من مادة القطب الموجب.

النموذج 3

تتضمّن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلّل الحراري للنموذج الحالي الخطوات

التالية:

- (1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 3.37 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة في فرن تسخين للتحميص الأولي لمدة 57 دقيقة تحت ظروف 580م° وإدخال الأكسجين، نقل شظايا القطب التالفة المحمصة إلى سلة شبكية ورش الهواء البارد عند درجة حرارة 10م° لإخماد واختيار منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية للتصفية (20 عين للشبكة الأصلية، و100 عين للشبكة الانتقالية، و600 عين للشبكة الفرعية)، حيث تجمع الشبكة الأصلية شظايا وسيلة التجميع الحالية، تجمع الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب وتجمع الشبكة الفرعية المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛
- (2) غسل وتجهيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية، واستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على مادة القطب؛

(3) تغذية أسود الكربون الأبيض ومادة القطب بنسبة كتلة 3:100 في مطحنة كروية متذبذبة بعدد دورات يبلغ 540 دورة في الدقيقة للطحن لمدة 76 دقيقة، والنقع في محلول هيدروكسيد

5 الصوديوم المخفّف بتركيز $0.138 - \text{OH}$ مول/لتر لمدة 15 دقيقة، والترشيح للحصول على ناتج

ترشيح وبقايا مُرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة أخرى عند

استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن ثم تخفيف بقايا المرشّح للحصول على مسحوق القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 845°م لمدة

10 67 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 6.31 كجم من مادة القطب الموجب.

النموذج 4

تتضمّن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلّل الحراري للنموذج الحالي الخطوات

التالية:

(1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب

15 التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 7.83 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة

في فرن تسخين للتحميم الأولي لمدة 68 دقيقة تحت ظروف 490°م وإدخال الأكسجين، نقل

شظايا القطب التالفة المحمصة إلى سلة شبكية ورش الهواء البارد عند درجة حرارة 10°م لإخماد

واختيار منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية للتصفية (16 عين للشبكة الأصلية، و200 عين

للشبكة الانتقالية، و600 عين للشبكة الفرعية)، حيث تجمع الشبكة الأصلية شظايا وسيلة

التجميع الحالية، تجمع الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب وتجمع الشبكة الفرعية

المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛

(2) غسل وتجهيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة

5 التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات

الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة

الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في

التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية،

وإستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

10 باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على

مادة القطب؛

(3) تغذية مسحوق الأوبال ومادة القطب بنسبة كتلة 0.14:100 في مطحنة كروية متذبذبة

بعدد من الدورات يبلغ 540 دورة في الدقيقة للطحن لمدة 69 دقيقة، والنقع في محلول هيدروكسيد

البوتاسيوم المخفّف بتركيز OH^- 0.175 مول/لتر لمدة 15 دقيقة، والترشيح للحصول على ناتج

15 ترشيح وبقايا مرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة أخرى عند

استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن ثم تجهيف بقايا المرشّح للحصول على مسحوق

القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 755م° لمدة 75 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 5.64 كجم من مادة القطب الموجب.

مثال المقارنة 1

تتضمن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلل الحراري لهذا المثال المقارن الخطوات

5 التالية:

(1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب

التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 7.45 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة

في فرن تسخين للتبريد في درجة الحرارة العادية لمدة 53 دقيقة في ظل ظروف 615م° وإدخال

الأكسجين، اختيار منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية للتصفية (16 عين للشبكة الأصلية،

10 و140 عين للشبكة الانتقالية، و500 عين للشبكة الفرعية)، حيث جمعت الشبكة الأصلية شظايا

وسيلة جمع التيار، وجمعت الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب، وجمعت الشبكة

الفرعية المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛

(2) غسل وتجنيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة

التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات

15 الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة

الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في

التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية،

واستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على

مادة القطب؛

(3) تغذية أسود الكربون الأبيض ومادة القطب بنسبة كتلة 0.43:100 في مطحنة كروية

متذبذبة بعدد من الدورات يبلغ 480 دورة في الدقيقة للطحن لمدة 72 دقيقة، والنقع في محلول

5 هيدروكسيد الصوديوم المخفّف بتركيز OH^- 0.076 مول/لتر لمدة 14 دقيقة، والترشيح للحصول

على ناتج ترشيح وبقايا مرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة

أخرى عند استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن ثم تجفيف بقايا المرشّح للحصول

على مسحوق القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 850°C لمدة

10 74 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 5.64 كجم من مادة القطب الموجب.

مثال المقارنة 2

تتضمّن طريقة إزالة شوائب بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلّل الحراري لهذا المثال المقارن الخطوات

التالية:

(1) إعادة تدوير بطارية ليثيوم تالفة، وتفريغ وتنفيذ التكسير الأولي للحصول على شظايا القطب

15 التالفة بطول وعرض يتراوح من 2 سم إلى 3 سم وكتلة 8.07 كجم، ووضع شظايا القطب التالفة

في فرن تسخين للتحميم الأولي لمدة 45 دقيقة تحت ظروف 585°C وإدخال الأكسجين، نقل

شظايا القطب التالفة المحمصة إلى سلة شبكية ورش الهواء البارد عند درجة حرارة 10°C لإخماد

واختيار منخل يعمل بالموجات فوق الصوتية للتصفية (16 عين للشبكة الأصلية، و200 عين

للشبكة الانتقالية، و600 عين للشبكة الفرعية)، حيث تجمع الشبكة الأصلية شظايا وسيلة

التجميع الحالية، تجمع الشبكة الانتقالية شظايا المواد التي تحتوي على شوائب وتجمع الشبكة الفرعية

المواد القطبية للجسيمات الخشنة التي تحتوي على المزيد من الشوائب؛

(2) غسل وتجهيف شظايا وسيلة التجميع الحالية المحتجزة بالشبكة الأصلية، وجمع شظايا وسيلة

5 التجميع الحالية، وسحق شظايا مادة القطب المحتجزة بشبكة الانتقال والمواد القطبية للجسيمات

الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية إلى جسيمات دقيقة باستخدام كسّارة، والتصفية باستخدام شبكة

الانتقال والشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في

التصفية الثانية، يتم احتجاز وجمع الجسيمات الخشنة لوسيلة تجميع التيار بالشبكة الانتقالية،

وإستخدام المادة القطبية للجسيمات الخشنة المحتجزة بالشبكة الفرعية لسحقها إلى جسيمات دقيقة

10 باستخدام الكسّارة مرة أخرى، ومن ثم تصفية الجسيمات الدقيقة بالشبكة الفرعية للحصول على

مادة القطب؛

(3) تغذية مادة القطب في مطحنة كروية متذبذبة بعدد دورات يبلغ 540 دورة في الدقيقة للطحن

لمدة 78 دقيقة، والنقع في محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المخفّف بتركيز 0.094 OH^- مول/لتر

لمدة 15 دقيقة، والترشيح للحصول على ناتج ترشيح وبقايا مرشّح، حيث يمكن استخدام ناتج

15 الترشيح لنقع مسحوق القطب مرة أخرى عند استكمالها بالقلويات، وغسل بقايا المرشّح بالماء ومن

ثم تجهيف بقايا المرشّح للحصول على مسحوق القطب؛ و

(4) نقل مسحوق القطب إلى فرن التسخين، ومن ثم التحميص في فرن التسخين عند 780 لمدة

87 دقيقة بشرط إدخال الهواء للحصول على 6.24 كجم من مادة القطب الموجب.

الجدول 1 قيم الكشف عن الألومنيوم والكربون في مواد القطب للنماذج 1 و2 و3 و4 ومثالي

المقارنة 1 و2


مجموعة العلاج	محتوى الألومنيوم قبل معالجة المواد القلوية الميخففة (%)	محتوى الكربون بعد معالجة المواد القلوية الميخففة (%)	محتوى الألومنيوم بعد معالجة المواد القلوية الميخففة (%)	محتوى الكربون بعد التخميص الأولي (%)	محتوى الكربون بعد التخميص الثانوي (%)
النموذج 1	0.78	0.051	0.67	0.017	
النموذج 2	0.33	0.046	0.45	0.013	
النموذج 3	0.61	0.048	0.88	0.018	
النموذج 4	0.69	0.031	0.71	0.015	
مثال المقارنة 1	0.91	0.21	0.83	0.023	
مثال المقارنة 2	0.78	0.15	0.91	0.031	

- يمكن أن نرى من الجدول 1 أن مواد القطب الموجب المتحصل عليها عن طريق إزالة الشوائب بالانحلال الحراري بطرق النماذج من 1 إلى 4 للكشف الحالي تحتوي على نسبة منخفضة من الألومنيوم، في حين تتمثل طريقة مثال المقارنة 1 في الإخماد البطيء في درجة الحرارة العادية، والذي لا يوصل إلى درجة التجميد الصغيرة لشظايا وسيلة التجميع الحالية، مما أدى إلى تقليل الثلثة بين شظايا وسيلة التجميع الحالية ومادة القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة، وليس من السهل سقوط مادة قطب بطارية الليثيوم التالفة بعد التصفية، بحيث يكون محتوى الألومنيوم قبل معالجة المواد القلوية المخففة مرتفعًا. في مثال المقارنة 2، لا تتم إضافة أي مساعدات طحن، مما يؤدي إلى حدوث تكثف غير مرغوب فيه لتشيتت الجسيمات، مما يعطي حجم جسيمات أكبر غير مرغوب فيه لتشيتت القشور الكربنة بتحميص مواد الربط والعوامل الموصلة والمذيبات العضوية، وبالتالي حدوث تفاعل غير مرغوب فيه بين الألومنيوم والقلويات المخففة، مما يعطي بقايا ألومنيوم بعد معالجة المواد القلوية المخففة.
- 10
- تم وصف نماذج الكشف الحالي بالتفصيل، ولكن الكشف الحالي لا يقتصر على النماذج المذكورة أعلاه، ويمكن أيضًا إجراء تغييرات مختلفة في نطاق معرفة الأشخاص ذوي المهارة العادية في الفن دون الخروج عن غرض الكشف الحالي. بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم وجود تعارض، يمكن دمج النماذج في تطبيق وسمات النماذج مع بعضها البعض.
- 15

(عناصر الحماية)

- 1- طريقة لإزالة الشوائب من بطارية ليثيوم تالفة بأمان بالتحلل الحراري، تشتمل على الخطوات التالية:
 - 1 (1) إجراء تجميع أولي على شظايا القطب الكهربائي لبطارية ليثيوم تالفة، وإخماد، ومن ثم تصفية الطبقات للحصول على شظية وسيلة تجميع تيار ومادة قطب؛
 - 2 (2) خلط وطحن مادة القطب ومُساعد الطحن، ونقع الخليط في سائل قلوي، وتصفية وإخراج بقايا المرشّح للحصول على مسحوق القطب؛ و
 - 3 (3) إجراء تجميع ثانوي على مسحوق القطب للحصول على مادة قطب موجب.
- 2- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (1)، يتم إجراء تجميع أولي عند درجة حرارة تتراوح من 420م° إلى 600م°، وتستمر لمدة 45 دقيقة إلى 90 دقيقة، ويتم إجراء تجميع أولي في جو من الهواء أو الأكسجين.
 - 1 3- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (1)، يتم استخدام منخل يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية للتصفية، ويبلغ عدد عيون منخل الشبكة الأصلية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية 16 عين أو 20 عين، ويكون عدد عيون منخل شبكة الانتقال للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية واحد من 100 عين أو 140 عين أو 200 عين، ويكون عدد عيون منخل الشبكة الفرعية للمنخل الذي يعمل بالاهتزاز بالموجات فوق الصوتية واحد من 500 عين أو 540 عين أو 600 عين.
 - 2 4- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (1)، يتمثل الإخماد في رش رذاذ تجميد لتبريد جزء القطب الكهربائي لبطارية الليثيوم التالفة إلى درجة حرارة أقل من 50م° في غضون 90 ثانية؛ ويكون رذاذ التجميد عبارة عن هواء بارد بدرجة حرارة أقل من 15م°.
 - 3 5- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (2)، تكون مساعد الطحن واحدة على الأقل من أسود الكربون الأبيض أو مسحوق الأوبال أو مسحوق الكوارتز.


- 1 6- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (2)، تكون نسبة كتلة مساعد الطحن إلى مادة
2 القطب (0.1 إلى 0.5): 100.
- 1 7- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (2)، يكون السائل القلوي واحداً من هيدروكسيد
2 الصوديوم أو هيدروكسيد المغنيسيوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم أو هيدروكسيد الكالسيوم.
- 1 8- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (2)، يتراوح تركيز OH- للسائل القلوي من
2 0.01 مول/لتر إلى 0.2 مول/لتر.
- 1 9- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث في الخطوة (3)، يتم إجراء التحميص الثانوي عند درجة
2 حرارة تتراوح من 600م° إلى 1000م°، وتستمر لمدة 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.
- 1 10- تطبيق للطريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية من 1 إلى 9 في إعادة تدوير مادة القطب الكهربائي.



شكل ١

			اسم الطالب
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل/الطالب
1	رقم اللوحة	1	عدد اللوحات

**RAPPORT DE RECHERCHE
AVEC OPINION SUR LA BREVETABILITE**
(Conformément aux articles 43 et 43.2 de la loi 17-97 relative à la
protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée
par la loi 23-13)

Renseignements relatifs à la demande	
N° de la demande : 60468	Date de dépôt : 30/12/2021
Déposant : GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD.; HUNAN BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD. & HUNAN BRUNP VEHICLES RECYCLING CO., LTD.	Date d'entrée en phase nationale : 23/05/2023
	Date de priorité: 30/06/2021
Intitulé de l'invention : PROCÉDÉ DE PYROLYSE SÛRE ET D'ÉLIMINATION D'IMPURETÉS DE BATTERIE AU LITHIUM USAGÉE ET APPLICATION	
Le présent document est le rapport de recherche avec opinion sur la brevetabilité établi par l'OMPIC conformément aux articles 43 et 43.2, et notifié au déposant conformément à l'article 43.1 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.	
Les documents brevets cités dans le rapport de recherche sont téléchargeables à partir du site http://worldwide.espacenet.com , et les documents non brevets sont joints au présent document, s'il y en a lieu.	
Le présent rapport contient des indications relatives aux éléments suivants :	
Partie 1 : Considérations générales	
<input checked="" type="checkbox"/> Cadre 1 : Base du présent rapport	
<input type="checkbox"/> Cadre 2 : Priorité	
<input type="checkbox"/> Cadre 3 : Titre et/ou Abrégé tel qu'ils sont définitivement arrêtés	
Partie 2 : Rapport de recherche	
Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité	
<input type="checkbox"/> Cadre 4 : Remarques de forme et de clarté	
<input type="checkbox"/> Cadre 5 : Défaut d'unité d'invention	
<input type="checkbox"/> Cadre 6 : Observations à propos de certaines revendications exclues de la brevetabilité	
<input checked="" type="checkbox"/> Cadre 7 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle	
Examineur: Abdelfettah EL KADIRI	Date d'établissement du rapport : 14/09/2023
Téléphone: 212 5 22 58 64 14/00	

Partie 1 : Considérations générales**Cadre 1 : base du présent rapport**

Les pièces suivantes de la demande servent de base à l'établissement du présent rapport :

- Description
20 Pages
- Revendications
1-10
- Planches de dessin
1 Page

Partie 2 : Rapport de recherche

Classement de l'objet de la demande :

CIB : H01M10/54, C22B7/00

CPC : C22B1/02, C22B 7/00, H01M10/052, H01M10/54

Plateformes et bases de données électroniques de recherche :

EPOQUENET, WPI, ScienceDirect, IEEE, ORBIT

Catégorie*	Documents cités avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	N° des revendications visées
Y	CN110165324A (QINGHAI INSTITUTE OF SALT LAKES, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) 23 August 2019 (2019-08-23) description, paragraphes 26-65 & 78-89, & figure 1	1-10
Y	LEE, J. et al., "Room Temperature Extraction of Co and Li from Ground Lithium-ion Secondary Battery Scrap", Sigen-to-Sozai, Vol. 116, No. 11, 31 December 2000 (2000-12-31), ISSN:0916-1740 p. 919, colonne gauche, paragraphe 2 à p. 920, colonne gauche, paragraphe 2, & p. 921, colonne gauche, paragraphe 3 à colonne droite, paragraphe 5	1-10
Y	CN110265742A (QINGHAI INSTITUTE OF SALT LAKES, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) (2019-09-20) description, paragraphes 25-63 & 74-90, & figure 1	1-10
Y	CN109904546A (BEIJING GENERAL RESEARCH INSTITUTE FOR NONFERROUS METALS) (2019-06-18) description, paragraphes 5-40, & figure 1	1-10

***Catégories spéciales de documents cités :**

-« X » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
-« Y » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
-« A » document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
-« P » documents intercalaires ; Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs
-« E » Éventuelles demandes de brevet interférentes. Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté

Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité**Cadre 7 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle**

Nouveauté	Revendications 1-10 Revendications aucune	Oui Non
Activité inventive	Revendications aucune Revendications 1-10	Oui Non
Application Industrielle	Revendications 1-10 Revendications aucune	Oui Non

Il est fait référence aux documents suivants. Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure

D1 : CN110165324A

D2 : "Room Temperature Extraction of Co and Li from Ground Lithium-ion Secondary Battery Scrap"

D3 : CN110265742A

D4 : CN109904546A

1. Nouveauté

Aucun document de l'état de l'art cité ne divulgue les mêmes caractéristiques techniques contenues dans les revendications 1-10. Par conséquent, l'objet des revendications 1-10, est nouveau conformément à l'article 26 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

2. Activité inventive

Le document D1, considérée comme l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, divulgue (description, paragraphes 26-65 et 78-89, et figure 1) : la découpe et le broyage de la plaque positive obtenue en démontant la batterie au lithium usagée en fragments, le traitement par pyrolyse des fragments positifs à 350-650 DEG C pendant 1-360 minutes pour éliminer le liant (c'est-à-dire le grillage primaire), puis l'adoption d'un milieu de trempage pour réduire la température de 350-650 DEG C à 0-30 DEG C, le milieu de trempage comprenant de l'eau glacée, de l'eau froide ou de l'air froid ; (grillage primaire), séchage à 30-100 DEG C, criblage et séparation de la feuille d'aluminium (nécessairement des fragments) et du matériau de l'électrode positive, le diamètre des pores criblés étant de 1.25-2000 [mu] m (c'est-à-dire 0.00125-2 mm et environ 9-10000 mailles), et enfin effectuer un traitement de torréfaction à 400-850 DEG C pendant 0,1-10 heures (équivalent à une torréfaction secondaire) pour obtenir une poudre d'électrode positive ; et le mode de réalisation 3 divulgue spécifiquement l'exécution d'un traitement de pyrolyse dans un four à moufle à 550 DEG C pendant 30 minutes.

L'objet de la revendication 1 diffère de D1 en ce que le criblage est divisé en couches, et la méthode comprend en outre l'élimination des impuretés, le mélange et le broyage du

matériau d'électrode et de l'adjuvant de broyage, l'ajout d'une solution alcaline pour le trempage, et le filtrage pour obtenir des résidus de filtrage afin d'obtenir la poudre d'électrode.

le problème à résoudre par l'objet de la revendication 1 est d'améliorer la précision du criblage, de réduire l'agglomération, de réduire la taille des particules et d'éliminer les impuretés.

La solution proposée par l'objet de la revendication 1 semble être non inventive, étant donné que le document D2 divulgue que les déchets de l'électrode positive et l'adjuvant de broyage sont mélangés et broyés à la bille, et que la taille des particules des grains de cristal peut être réduite par l'ajout de l'adjuvant de broyage. Le criblage est divisé en couches, les impuretés sont éliminées par trempage dans une liqueur alcaline et les résidus de filtrage sont filtrés pour obtenir la poudre d'électrode.

L'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive conformément à l'article 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

Les revendications 2-10 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elle se réfère, définisse un objet satisfaisant aux exigences concernant l'activité inventive au vu de D1 ou/et D2 conformément à l'article 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

3. Application industrielle

L'objet de la présente invention est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 29 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13, parce qu'il présente une utilité déterminée, probante et crédible.